

아이릭스멀티 EGG SHELL

본 시방은 도면에 표기된 아이력스멀티 EGG SHELL 마감공사에 적용하며 내수성, 은폐력, 내알카리성, 내세척성이 우수한 Acrylic Emulsion계 수지와 내후성이 우수한 안료를 주성분으로 한 수성도료로서 삼화페인트 또는 동등 이상의 제품으로 사전에 견본을 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 적용한다.

가. 특징

아이릭스멀티 EGG SHELL 제품은 특수 아크릴에멀전 수지와 내후성이 우수한 안료를 주성분으로 듀폰의 불소계 특수첨가제 사용하여 오염발생을 극소화하고 발생된 오염물의 제거가 수성무광도료에 비하여 용이하도록 설계된 내부용 EASY CLEANING 페인트로, 도장면의 항균성능 및 곰팡이 억제 성능이 우수한 최고급 내부용 다용도(다기능)프리미엄 페인트 입니다.

나. 적용범위

병원, 유치원, 놀이방, 병원 등의 콘크리트, 시멘트, 몰탈, 시설물의 내부 및 표면처리된 가정용 목재, 철재 등의 내부용 상도

다. 시 공

표면처리

3.1.1 신축 건축물시 시멘트 소재는 28일 (25℃기준,상대습도50%)이상 양생시켜야 한다.
3.1.2 적정 함수율은 10%이하이고 적정pH는 7-9이다.
3.1.3 피도면의 LAITANCE, 시멘트가루, 모래, 흙, 유분등이 없도록 깨끗이 하여야 합니다.
3.1.4 틈새나 홈은 월드퍼티로 메꾸어주고 표면조정 후 도장한다.
3.1.5 보수도장시 노화된 구도막은 완전히 제거하십시오.
3.1.6 신축건물 도장시,보수 도장시, 퍼티비침 현상 및 광 얼룩이 우려되는 곳은 수성바인더 200, 아이생각데코텍스 VP를 도장한 후 상도 도장을 하십시오.
3.1.7 철재,목재 상도 도장시 샌딩처리 및 젯소 도장 후 적용하십시오.

도장사양

하도 : 수성바인더 200,아이릭스파워젯소
중도 : 아이생각데코텍스VP (인테리어 도장시 필요시)
상도 : 아이릭스멀티 EGGSHELL

일위대가

도장 순서	제품명	규격번호	도장횟수	도막두께	이론 소요량	비고
하도	수성바인더 200	SB-ML-09	1	표면에스며 들	0.10(L/m2)	전처리용
중도	아이생각데코텍스VP	SB-IP-08	1	30μm	0.08(L/m2)	(필요시)
상도	아이릭스멀티 EGGSHELL		2	60μm	0.15(L/m2)	
합계			3~4			

* 실제소요량은 작업조건, 작업방법등에 따라 가감될수 있음

제품별
도장방법

● 아파트 베란다 부위

- 하 도
표면처리가 끝난 후 피도면의 상태에 따라 수성바인더200 (SB-ML-09)을 도장해 건조,양생되었는지 검사함

- 상 도
1) 수성바인더 200 도장 후 25℃에서 최소2시간 경과한 후에 아이릭스멀티 EGGSHELL 를 붓, 로라, 스프레이로 건조도막두께 30μm이 되도록 1회 도장한다.
2) 이때 필요 시 최대10 %까지 물(상수도물)로 희석하여 도장한다.
3) 도장 후 25℃에서 최소 3시간 경과 후 도막두께 30μm 1회 추가 도장하여 마감한다.

● 인테리어 용, 천정 부위, 퍼티 비침이 우려되는 곳

- 하 도
표면처리가 끝난 후 피도면의 상태에 따라 수성바인더200 (SB-ML-09)을 도장해 건조,양생되었는지 검사함

- 중 도
1) 수성바인더200 도장 후 25℃에서 최소2시간 경과한 후에 퍼티 비침현상 또는 광얼룩의 우려가 있을 경우 아이생각데코텍스 VP를 붓, 로라, 스프레이로 건조도막두께 30μm이 되도록 1회 도장한다.
2) 이때 필요 시 최대10 %까지 물(상수도물)로 희석하여 도장한다.

- 상 도
1) 아이생각수성데코텍스 VP 도장 후 25℃에서 최소2시간 경과한 후에 아이릭스멀티 EGGSHELL 을 붓, 로라, 스프레이로 건조도막두께 30μm 이 되도록 1회 도장한다.
2) 이때 필요 시 최대10 %까지 물(상수도물)로 희석하여 도장한다.
3) 도장 후 25℃에서 최소 3시간 경과 후 도막두께 30μm 1회 추가 도장하여 마감한다.

도장시
주의사항

1) 도료가 눈에 접촉되지 않도록 하십시오.
2) 본 제품을 타도료와 혼합하여 사용하지 않습니다. 또한 과도한 희석은 도막성능저하 및 작업성 불량을 초래하오니 유의하십시오.
3) 도장 작업 완료 후 노출된 피부는 깨끗이 씻으시길 바랍니다.
4) 가소제가 함유된 피도면, 발포벽지,가죽소파 등에 도장 및 접촉 시 오염이나 끈적거림, 변색 등이 발생할 수 있으므로 주의하십시오
5) 비오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날(5℃이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 금합니다.(도막의 균열, 부착불량 등이 발생할 수 있음)
6) 콘크리트 소지상태가 불량하거나 구도막 부위, 동절기 및 시멘트 견출이나 미장면 등의 초경소지, 흡수차가 심한 바탕면, 시멘트 용출이 심한 부위는 부착 불량 방지, 탈색 및 소지 조절을 위해 수성바인더200을 하도 도장해야 합니다.

- | |
|---|
| <p>7) 구도막 위에 보수도장 시 구도막과의 적합성을 당사 소비자상담실로 확인 후 사용하시기 바랍니다.</p> <p>8) 도장(TOUCH UP도장 포함)시에 동일 제품, 색상, LOT라도 희석비, 도장기구, 도장방법에 따라이색현상이 발생할 수 있으므로 가급적 동일 LOT의 제품, 동일 도장용구 및 방법에 의해 도장을 하되, 색상확인 후 이상이 없을 경우 작업합니다.</p> <p>9) 현장 조색시 수성잉크인 '아크로텍스잉크'을 사용하고 사용량은 최대 5%(부피비) 이내로 사용해야 하며 과량 사용시 이색현상, 건조불량, 내수성불량, VOC 증가 등이 발생될 수 있으므로 과량 사용에 유의합니다.</p> <p>10) 스프레이 도장 시 연속작업이 이루어지지 않으면 스프레이 시 더스트로 인한 광택 차이로 인해 이색현상이 발생될 수 있으므로 연속적으로 작업이 이루어져야 하고 연속 작업이 불가능한 경우에는 골부위나 일정 부위 경계로 끊어서 작업합니다.</p> <p>11) 도장하기 전 균일하게 잘 혼합(믹서교반시 기포 발생 유의)해 주시고 도장 중에도 주기적으로 교반해야 합니다.</p> <p>12) 목재, 철재, 플라스틱 등의 소지 유성도료가 도장되어 있는 부위에는 부착이 불량할 수 있으니 소지 조정 및 젯소 도장 후 적용을 추천합니다.(소비자상담실 확인)</p> <p>13) 본 제품은 화학 제품이므로 캔 개봉 후에는 외부 오염에 의해 제품 변질 우려가 높으므로 개봉 후 즉시 사용합니다.</p> |
|---|