

슈퍼폭시 370

본 도장사양은 콘크리트 실외 수영장 등 외부에 폭로되는 시설물용 도로로 슈퍼폭시 370을 도장하는데 있어 효과적인 도장 방법 및 도로의 고유기능을 발휘하기 위해 작성된 표준시방서이다.

가. 특징

슈퍼폭시370은 특수 변성 에폭시 도료로서 기존 에폭시 도료보다 월등한 내후성을 나타내며 내수성이 우수하며 미려한 광택의 도막을 얻을 수 있어 실외 수영장용 도료로 설계된 도료입니다.

나. 적용범위

콘크리트 실외 수영장 등 외부에 폭로되는 시설물

다. 시 공

표면처리	콘크리트:충분히 양생된 상태로써 표면상태에 따라 산처리 또는 연마제 분사처리를 하십시오.																																								
도장사양	하도 : 에포코트 하도 투명 : 50μm 중도 : 슈퍼폭시 1000 : 100μm 상도 : 슈퍼폭시 370: 100μm																																								
일위대가	<table border="1"> <thead> <tr> <th>도장 순서</th><th>제품명</th><th>규격번호</th><th>도장횟수</th><th>도막두께</th><th>이론 소요량</th><th>비고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>상도</td><td>슈퍼폭시 370</td><td></td><td>1</td><td>100μm</td><td>0.164L/m2</td><td></td></tr> <tr> <td>희석제</td><td>슈퍼신나123(S)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>합계</td><td></td><td></td><td>1</td><td>100μm</td><td>0.164L/m2</td><td></td></tr> <tr> <td>:t2_c1_23;</td><td>:t2_c2_23;</td><td>:t2_c3_23;</td><td>:t2_c4_23;</td><td>:t2_c5_23;</td><td>:t2_c6_23;</td><td>:t2_c7_23;</td></tr> </tbody> </table> ※실제소요량은 작업조건, 작업방법에 따라 가감될 수 있음.						도장 순서	제품명	규격번호	도장횟수	도막두께	이론 소요량	비고	상도	슈퍼폭시 370		1	100μm	0.164L/m2		희석제	슈퍼신나123(S)						합계			1	100μm	0.164L/m2		:t2_c1_23;	:t2_c2_23;	:t2_c3_23;	:t2_c4_23;	:t2_c5_23;	:t2_c6_23;	:t2_c7_23;
도장 순서	제품명	규격번호	도장횟수	도막두께	이론 소요량	비고																																			
상도	슈퍼폭시 370		1	100μm	0.164L/m2																																				
희석제	슈퍼신나123(S)																																								
합계			1	100μm	0.164L/m2																																				
:t2_c1_23;	:t2_c2_23;	:t2_c3_23;	:t2_c4_23;	:t2_c5_23;	:t2_c6_23;	:t2_c7_23;																																			
제품별 도장방법	1) 도장조건 도장 및 경화는 5℃이상의 온도에서 가장 이상적이며 수분 응축을 방지하기 위해서 소지면온도는 이슬점보다 3℃이상 높아야 합니다. 상대습도가 85%이상일 경우에는 도장하지 마십시오. 2) 도장기구 동력교반기, 로라, 붓 희석률:최대 5%이내(부피비) 3) 도장방법 기술자료집에 기재된 혼합 비율을 준수하여 균일하게 될 때까지 잘 혼합하여 가사시간 이전에 사용하십시오.(희석제의 경우 지정신나를 기술자료집상 희석율에 준하여 사용하십시오.)																																								
도장시 주의사항	1) 지시된 혼합비율을 준수하여 사용하되 혼합된 도료는 가사시간 이전에 사용을 완료하십시오. 2) 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35℃)의 건냉암소에 보관하시되, 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오. 3) 비오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날(5℃이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오.(도막의 건조 및 부착불량 등이 발생할 수 있음) 4) 침적가능건조시간 전에 침적시 도막의 부실현상(백악화, 탈색, 부풀음 등)이 발생할 수 있습니다. 5) 도장(Touch Up도장 포함)시에 동일 제품, 색상, lot라도 희석비, 도장기구, 도장방법에 따라 이색현상이 발생할 수 있으므로 가급적 동일 lot의 제품, 도장기구 및 방법에 의해 도장을 하되, 색상확인 후 이상이 없을시 작업하십시오. 6) 콘크리트면에 방수처리가 끝난 침수설비에 도장할 경우 중간 박리등의 문제가 발생할 수 있으므로 당사제품과 부착관계를 확인한 후 도장작업을 실시하시기 바랍니다. 7) 도장 후 7일이상 건조(20℃ 기준) 된 후 침적을 실시하십시오. 8) 수영장 개장이 끝난 후 물을 뺐 경우에는 가능한 도막을 검은 비닐등으로 보호하는 것이 도막의 수명을 연장할 수 있습니다. 9) 본 도료는 에어리스 스프레이 도장은 도막자체 핀홀 및 버블이 많이 발생되므로 추천치 않습니다. 10) 도로 특성상 자체 재도장을 추천하지 않사오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 11) 보수도장시에는 연마지(Sand Paper)로 표면을 전체적으로 표면처리 한 후 부착력이 우수한 슈퍼폭시1000을 하도로 적용하신 뒤 후속으 로 슈퍼폭시370을 도장하시기 바랍니다. 12) 페도료는 환경부에서 지정된 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오. 13) 본제품은 저장기간 내에 사용하십시오. 이 기간이 경과하여도 사용은 가능하나 장기간 보관시 변질, 침전 등의 우려가 있으므로 저장기간이 경과한 제품은 당사 고객센터실로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다.																																								