

아이생각수성우드바니시



※본 제품은 실내공기질관리법에 따른 다중이용시설 및 100(이상) ~ 500(미만) 세대 공동주택의 실내에 사용 가능한 제품입니다.

아이생각 수성바니시는 수용성 아크릴 에멀전 수지를 주성분으로한 도료로써 도장시 냄새가 적고 물을 희석하여 사용할 수 있으며 건조성, 살오름성, 투명성, 블로킹성, 내수성 등이

우수한 수용성 TYPE의 바니시 도료입니다.

용도

목재, 인테리어 및 목재 제품의 내부용 상도용

도장사양

사용방법	1. 표면처리 피도면에는 모래, 흙, 유분, 수분 등이 없도록 깨끗이 하여야 합니다. 2. 기상조건 대기온도 5°C이상, 상대습도 80%이하에서 작업하십시오. 3. 도장기구 에어스프레이, 붓, 롤러
도장시 주의사항	1) 비오는날, 습기가 높은 날에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하여 주십시오. 2) 구도막 위에 보수도장시 구도막과의 적합성을 확인 후 사용하시기 바랍니다. 3) 도장(TOUCH UP 도장 포함) 시에 동일제품, 색상, LOT라도 희석비, 도장기구, 도장방법에 따라 이색현상이 발생할 수 있습니다.가급적 동일 LOT의 제품, 동일 도장기구 및 방법에 의해 도장을 하되 색상 확인 후 이상이 없을 경우 작업하십시오. 4) 5°C 이하에서는 작업하지마십시오. 5) 본 제품을 저장기간내에 사용하십시오. 이 기간이 경과하여도 사용은 가능하나 장기간 보관 시 변질, 침전등의 우려가 있으므로 저장기간이 경과한 제품은 당사 고객센터로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다. 6) 한번에 과도막으로 두껍게 도장시 건조 지연 및 퍼짐성, 내흐름성불량 현상이 발생할 수 있으므로 주의하시기 바랍니다. 7) 비오는날, 습도가 높은날 도장시 건조 지연 및 광택저하 현상이 발생할 수 있으므로 도장을 가급적 삼가하여 주시기 바랍니다 8) 계단이나 바닥에 도장시 추천하지 않으니 작업을 금하여 주시기 바랍니다. 9) 수성 도료위에 도장시 도막 결함이 발생할 수 있으므로 사용을 금합니다.
취급시 주의사항	1) 운송 및 보관 시 내용물이 얼지 않도록 상온(5~35°C)에서 통풍이 잘되는 장소에 보관하십시오. 2) 본제품을 타도료와 혼합하여 사용하지 마십시오. 3) 도장 작업 완료 후 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오. 4) 폐도료는 환경부에서 지정한 폐기업체를 통해 폐기하십시오.
경고사항	별첨의 경고사항을 참조하시기 바랍니다.
도장시스템	하도 : 아이생각수성스테인(필요시) 상도 : 아이생각수성우드바니시
법규관련	아이생각수성우드바니시는(은) 수도권대기환경개선 특별법에서 제시하는 용도분류내에서 규정된 VOC 규제를 만족하므로 수도권 권역내에서 사용이 가능한 제품 입니다. 자세한 내용은 별첨의 '수도권대기환경개선 특별법'을 참조하시기 바랍니다.

AISAENGKAG WATER-BORNE WOOD VARNISH

아이생각수성우드바니시



※본 제품은 실내공기질관리법에 따른 다중이용시설 및 100(이상) ~ 500(미만) 세대 공동주택의 실내에 사용 가능한 제품입니다.

물성자료

마감상태	유광, 반광, 무광	색상	투명
피도면	각종 목재	조성	1액형
부피고형분	35.10%	중점 건조도막두께	40 μ m
도장횟수	2~3회	이론도포면적	8.78m ² /L
건조시간(25도)	지촉 건조 : 30분 이내 고화 건조 : 1시간 이내	재도장간격 (25°C)	2시간 이상
희석률	5~10%(WT%)	희석제	물
저장기간	12개월(5-35°C 실내보관시)	포장단위 (실포장량)	18L(16L), 4L(3.5L), 0.9L(0.9L)

※ 본 자료에 제시된 내용은 실험실적시험과 현장응용결과에 따라 얻어진 것이나 품질개선이나 작업조건에 따라 바뀌어질 수 있습니다. 2024/05/13