

ONE-STOP 워시프라이머



※본 제품은 실내공기질관리법에 따른 다중이용시설 및 100(이상) ~ 500(미만) 세대 공동주택의 실내에 사용 가능한 제품입니다.

ONE-STOP 워시프라이머는 폴리비닐부치알수지 및 에폭시 수지 주성분으로 한 중금속 FREE 타입의 1액형 워시프라이머로서 일시 방청력을 발휘하여, 후속 도장되는 방청도료 혹은 상도도료와 접착력을 증가시켜주는 비철금속의 전처리용 도료입니다.

용도

경금속, 동판, 아연판, 알루미늄, 주석판등의 비철재 전처리용(KSM 6030 4종 에칭 프라이머)

도장사양

사용방법	1. 표면처리 1) 피도면에는 녹, 용접뚝, 쇠비듬, 유분 등이 없도록 깨끗이 처리하여야 합니다. 2) 피도면의 종류에 맞게 표면처리 하십시오. 2. 기상조건 대기온도 : 5~35°C, 상대습도 : 85% 이하 3. 도장기구 붓, 스프레이
도장시 주의사항	1) 소재에 따라 표면처리가 제대로 안된 경우 접착력이 저하되므로 유의하십시오. 2) 비오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날(5°C이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오. (도막의 균열, 부착불량 등이 발생할 수 있음) 3) 구도막 위에 보수도장시 구도막과의 적합성을 확인후 사용하시기 바랍니다. (대리점 또는 소비자상담실) 4) 도장(TOUCH UP도장 포함)시에 동일 제품, 색상, LOT라도 희석비, 도장기구, 도장방법에 따라 이색현상이 발생할 수 있으므로 가급적 동일 LOT의 제품, 동일 도장용구 및 방법에 의해 도장을 하되, 색상확인 후 이상이 없을 경우 작업하십시오. 5) 본 제품을 타 도료와 혼합하여 사용하지 마십시오. 6) 도장작업 완료 후, 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오. 7) 피도면이 매끄러운 금속면은 접착력이 불량할 수 있으므로 시범 도장이나 샌딩 후 사용하십시오.
취급시 주의사항	1) 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35°C)의 건냉암소에 보관하시되, 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오. 사용후 잔량도 같은 방법으로 보관하십시오. 2) 폐 도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오. 3) 본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관시 변질이 있을 수 있으니, 유효기간 내에 사용하십시오.이 기간이 경과한 제품은 당사 소비자 상담실로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다.
경고사항	별첨의 경고사항을 참조하시기 바랍니다.
도장시스템	상도 : 알키드 도료 및 우레탄 도료
법규관련	ONE-STOP 워시프라이머(은) 수도권대기환경개선 특별법에서 제시하는 용도분류내에서 규정된 VOC 규제를 만족하므로 수도권 권역내에서 사용이 가능한 제품 입니다. 자세한 내용은 별첨의 '수도권대기환경개선 특별법'을 참조하시기 바랍니다.

물성자료

마감상태	무광	색상	회색, 백색, 적갈색 및 기타색
피도면	비철금속	조성	1액형
부피고형분	20.53%(회색 기준)	건조도막두께	10 μ m
도장횟수	1회	이론도포면적	20.53m ² /L

ONE-STOP ETCHING PRIMER

ONE-STOP 워시프라이머



※본 제품은 실내공기질관리법에 따른 다중이용시설 및 100(이상) ~ 500(미만) 세대 공동주택의 실내에 사용 가능한 제품입니다.

건조시간(25도)	지촉건조: 30분 이내 고화건조: 1시간 이내		(건조도막두께 10 μ m시) * 도장작업시 손실량과 표면상태를 고려하십시오.
상도도장가등시간 (25도)	16시간 이후	희석률	15% 이내
희석제	신나 395 (에폭시신나)	포장단위 (실포장량)	4L, 18L
저장기간	12개월 이내 (5~35°C기준, 실내보관시)		

※ 본 자료에 제시된 내용은 실험실적시험과 현장응용결과에 따라 얻어진 것이나 품질개선이나 작업조건에 따라 바뀌어질 수 있습니다.

2026/06/29