

ONE-STOP ANTI-CORROSIVE PRIMER (KS)

ONE-STOP방청프라이머(KS)



※본 제품은 실내공기질관리법에 따른 다중이용시설 및 100(이상) ~ 500(미만) 세대 공동주택의 실내에 사용 가능한 제품입니다.

ONE-STOP 방청프라이머(KS)는 알키드수지와 고순도의 방청안료를 주성분으로 한 알키드계 하도로서 상도에 알키드 상도로 도장이 가능하고 내구력 및 접착력이 우수한 방청 프라이머 입니다.

용도

철재 및 철구조물의 방청 프라이머(KSM 6030 1종 알키드 프라이머)

도장사양

사용방법	1. 표면처리 피도면의 수분,유분,오물 등이 깨끗이 제거되어야 합니다. 2. 작업 기상 조건 대기온도: 5~35°C, 상대습도: 85%이하 3. 도장기구 : 붓,스프레이,로라
도장시 주의사항	1) 침전이 생기지 않도록 충분히 교반한 후 사용하십시오. 2) 작업시 통풍이 잘되도록 환기시키십시오. 3) 1회에 후도막 형성시 건조가 많이 지연되므로 유의하시고 재도장 간격을 준수하십시오. 4) 비오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날(5°C이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못 하므로 도장작업을 피하십시오. (도막의 균열, 부착불량 등이 발생할 수 있음) 5) 구도막 위에 보수도장시 구도막과의 적합성을 확인 후 사용하시기 바랍니다. (대리점 또는 소비자상담실) 6) 도장(TOUCH UP도장 포함)시에 동일 제품, 색상, LOT라도 희석비, 도장기구, 도장방법에 따라 이색현상이 발생할 수 있으므로 가급적 동일 LOT의 제품, 동일 도장 용구 및 방법에 의해 도장을 하되, 색상확인 후 이상이 없을 경우 작업하십시오. 7)에나멜 구도막은 샌딩 처리 후 도장 하시기 바랍니다. 구도막이 어떤 도료 인지 파악이 안될 경우 당사로 의뢰 하시기 바랍니다. 8) 본 제품을 타 도료와 혼합하여 사용하지 마십시오. 9) 도장작업 완료 후, 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오. 10) 내부 도장 후 건조되는 동안 오일 냄새가 지속될 수 있어 충분한 환기가 필요합니다. 11) 페인트가 묻은 형겅이나 스프레이 필터 등은 자연발화의 위험성이 있으니 물에 적셔 직사광선을 피 해 그늘진 곳에 보관하시고 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오.
취급시 주의사항	1) 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35°C)의 건냉암소에 보관하시되, 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오. (사용 후 잔량도 같은 방법으로 보관하십시오.) 2) 폐 도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기 하십시오. 3) 본 제품은 화학 제품이므로 장기간 보관 시 변질이 있을 수 있으니, 유효 기간 내에 사용하십시오. 이기간이 경과한 제품은 당사 소비자상담실로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다.
경고사항	별첨의 경고사항을 참조하시기 바랍니다.
도장시스템	상도 : 알키드 도료
법규관련	ONE-STOP방청프라이머(KS)는(은) 수도권대기환경개선 특별법에서 제시하는 용도분류내에서 규정된 VOC 규제를 만족하므로 수도권 권역내에서 사용이 가능한 제품 입니다. 자세한 내용은 별첨의 '수도권대기환경개선 특별법'을 참조하시기 바랍니다.

물성자료

ONE-STOP ANTI-CORROSIVE PRIMER (KS)

ONE-STOP방청프라이머(KS)



※본 제품은 실내공기질관리법에 따른 다중이용시설 및 100(이상) ~ 500(미만) 세대 공동주택의 실내에 사용 가능한 제품입니다.

색상	갈색, 회색, 오렌지색 및 기타색	피도면	철재
조성	1액형	부피고형분	48.56±1%(갈색 기준)
주성분 건조도막두께	40 μ m	도장횟수	1~2회
이론도포면적	12.14 m ² /L (건조도막 40 μ m기준) *도장작업시손실량과표면상태를고려하십시오	건조시간	5°C=지촉건조:60분 이내/고화건조: 24시간 이내 10°C=지촉건조:60분 이내/고화건조: 12시간 이내 20°C=지촉건조:30분 이내/고화건조: 6시간 이내 30°C=지촉건조:20분 이내/고화건조: 4시간 이내
재도장간격	12시간 이후 (20°C 조건)	희석률	30%(도료무게비)
희석제	EN신나3000	저장기간	12개월(5~35°C실내보관시)

※ 본 자료에 제시된 내용은 시험실적시험과 현장응용결과에 따라 얻어진 것이나 품질개선이나 작업조건에 따라 바뀌어질 수 있습니다.

2026/06/23