

High solid epoxy self-priming coat

슈퍼폭시 360 알루미늄



슈퍼폭시360AL은 고성능 녹방지용 에폭시 도료로서 연마제 분사처리가 곤란한 신철재난 구철재의 녹과 흑피만을 벗겨내고 간단히 도장할 수 있는 자체하도겸 상도 도료입니다. 도료내 특수 성분이 함유되어 있어 침투성 및 표면 습착성이 우수하여 일반 구도막위에도 도장이 가능합니다.

용도

일반철재, 송전탑, 해상구조물, 교량, 파이프, 특히 블라스트 처리가 불가능한 철재시설물 및 보수도장을 원할 경우

도장사양

사용방법	1. 표면처리 1)철재 침수부위:SSPC-SP10(준나금속 블라스트 세척)에 준하는 연마제 분사처리를 하십시오. 비침수부위:수공구 및 동력공구(SSPC-SP3)세척에 따라 들뜬 녹 및 흑피 또는 부착력이 약한 구도막 등은 완전히 제거하여야 합니다. 2)콘크리트:충분히 양생된 상태로써 표면상태에 따라 산처리 또는 연마제 분사처리를 하십시오 2. 도장조건 도장 및 경화는 5°C이상의 온도에서 가장 이상적이며 수분 응축을 방지하기 위해서 소지면온도는 이슬점보다 3°C이상 높아야 합니다. -5°C의 낮은 온도에서도 도장이 가능하며 이경우 건조시간은 도장조건에 따라 달라집니다. 3. 도장기구 에어리스 또는 일반 스프레이, 동력교반기, 붓(touch up) 에어리스 스프레이:노즐구경-0.017인치 이상, 분사압력-143atm 희석률:최대 10% 이내(부피비) *(에어리스 스프레이 관련자료는 참고용이며 도장조건에 따라 달라짐)
도장시 주의사항	1) 지시된 혼합비율을 준수하여 사용하되 혼합된 도료는 가사시간 이전에 사용을 완료하십시오. 2) 비오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날(-5°C이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오.(도막의 건조 및 부착불량, 크랙 등이 발생할 수 있음) 3) 10°C이하에는 동결기용 경화제를 사용하시고 동결기용 경화제 사용시 색상이 일반용과 상이하오니 주의하시길 바랍니다. 4) 도장(Touch Up도장 포함)시에 동일 제품, 색상, lot라도 희석비, 도장기구, 도장방법에 따라 이색현상이 발생할 수 있으므로 가급적 동일 lot의 제품, 도장기구 및 방법에 의해 도장을 하되, 색상확인 후 이상이 없을 시 작업하십시오. 5) 콘크리트면에 방수처리가 끝난 침수설비에 도장할 경우 층간 박리등의 문제가 발생할 수 있으므로 당사제품과 부착관계를 확인한 후 도장작업을 실시하시기 바랍니다. 6) 에나멜 구도막위에 보수도장할 경우 과량희석은 구도막의 주름현상이 발생하오니 주의하시기 바랍니다. 7) 노출부위에 적용시 햇빛의 영향으로 단시간내 황변 및 초킹현상이 발생할 수 있으므로 외부노출부위에 적용시는 반드시 내후성이 우수한 상도도료를 적용하여야 합니다.
취급시 주의사항	1) 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35°C)의 건냉암소에보관하시되, 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오. 2) 폐도료는 환경부에서 지정된 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오. 3) 본제품은 저장기간 내에 사용하십시오. 이 기간이 경과하여도 사용은 가능하나 장기간 보관시 변질, 침전 등의 우려가 있으므로 저장기간이 경과한 제품은 당사 고객센터로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다.
경고사항	별첨의 경고사항을 참조하시기 바랍니다.
도장시스템	상도 : (외부노출시)슈퍼탄300BG, 스피플론S 등

High solid epoxy self-priming coat

슈퍼폭시 360 알루미늄



SAMHWA

삼화페인트

법규관련

슈퍼폭시 360 알루미늄 은(은) 대기환경보전법에서 제시하는 용도분류내에서 규정된 VOC 규제를 만족하는 제품 입니다.
자세한 내용은 '대기환경보전법' 을 참조하시기 바랍니다.

물성자료

마감상태	반광	색상	은색
피도면	철재 및 에나멜 구도막, 아연도강판	조성	2액형
부피고형분	약83%	주조도막두께	125~200 μm
도장횟수	1~2회	주제:경화제 혼합비(부피비)	1:1
이론도포면적	6.64m ² /L(건조도막두께125 μm 시) * 도장작업시 손실량과 표면상태를 고려하십시오.	가사시간(20도)	2시간
건조시간(20도)	경화건조: 20시간	재도장간격 (20°C)	18시간 ~ 1개월
희석제	신나395	포장단위 [주제/경화제]	18L[9L/9L], 4L[2L/2L]
저장기간	1년(5~35°C실내보관시)		

※ 본 자료에 제시된 내용은 실험실적시험과 현장응용결과에 따라 얻어진 것이나 품질개선이나 작업조건에 따라 바뀌어질 수 있습니다.

2021/01/21