



슈퍼폭시370은 특수 변성 에폭시 도료로서 기존 에폭시 도료보다 월등한 내후성을 나타내며 내수성이 우수하며 미려한 광택의 도막을 얻을 수 있어 실외 수영장용 도료로 설계된 도료입니다

용도

콘크리트 실외 수영장 등 외부에 폭로되는 시설물

도장사양

사용방법	1. 표면처리 1)콘크리트:충분히 양생된 상태로서 표면상태에 따라 산처리 또는 연마제 분사처리를 하십시오. 2. 도장조건 도장 및 경화는 5°C이상의 온도에서 가장 이상적이며 수분 응축을 방지하기 위해서 소지면온도는 이슬점보다 3°C이상 높아야 합니다. 상대습도가 85%이상일 경우에는 도장하지 마십시오. 3. 도장기구 동력교반기, 로라, 붓 희석률: 최대 5% 이내(부피비)
도장시 주의사항	1) 지시된 혼합비율을 준수하여 사용하되 혼합된 도료는 가사시간 이전에 사용을 완료하십시오. 2) 비오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날(5°C이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오.(도막의 건조 및 부착불량 등이 발생할 수 있음) 3) 침적가능건조시간 전에 침적시 도막의 부실현상(백악화, 탈색, 부풀음 등)이 발생할 수 있습니다. 4) 도장(Touch Up도장 포함)시에 동일 제품, 색상, lot라도 희석비, 도장기구, 도장방법에 따라 이색현상이 발생할 수 있으므로 가급적 동일 lot의 제품, 도장기구 및 방법에 의해 도장을 하되, 색상확인 후 이상이 없을시 작업하십시오. 5) 콘크리트면에 방수처리가 끝난 침수설비에 도장할 경우 층간 박리등의 문제가 발생할 수 있으므로 당사제품과 부착관계를 확인한 후 도장작업을 실시하시기 바랍니다. 6) 도장 후 7일이상 건조(20°C 기준) 된 후 침적을 실시하십시오. 7) 수영장 개장이 끝난 후 물을 뺀 경우에는 가능한 도막을 검은 비닐등으로 보호하는 것이 도막의 수명을 연장할 수 있습니다. 8) 본 도료는 에어리스 스프레이 도장은 도막자체 핀홀 및 버블이 많이 발생되므로 추천치 않습니다. 9) 도료 특성상 자체 재도장을 추천하지 않사오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 10) 보수도장시에는 연마지(Sand Paper)로 표면을 전체적으로 표면처리 한 후 부착력이 우수한 슈퍼폭시1000을 하도로 적용하신 뒤 후속으로 슈퍼폭시370을 도장하시기 바랍니다.
취급시 주의사항	1) 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35°C)의 건냉암소에보관하시되, 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록세워서 보관하십시오. 2) 폐도료는 환경부에서 지정된 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오. 3) 본제품은 저장기간 내에 사용하십시오. 이 기간이 경과하여도 사용은 가능하나 장기간 보관시 변질, 침전 등의 우려가 있으므로 저장기간이 경과한 제품은 당사 고객센터로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다.
경고사항	별첨의 경고사항을 참조하시기 바랍니다.
도장시스템	하도 : 에포코트 하도 투명 : 50μm 중도 : 슈퍼폭시 1000 : 100μm 상도 : 슈퍼폭시 370: 100μm
법규관련	슈퍼폭시 370은(은) 대기환경보전법에서 제시하는 용도분류내에서 규정된 VOC 규제를 만족하는 제품 입니다. 자세한 내

Polyamide modified epoxy coating

슈퍼폭시 370



용은 '대기환경보전법' 을 참조하시기 바랍니다.

물성자료

마감상태	유광	색상	청색 및 기타색
피도면	콘크리트	조성	2액형
부피고형분	약61%	건조도막두께	100 μ m
도장횟수	1 회	주제:경화제 혼합비(부피비)	1.8:1
이론도포면적	6.1 m ² /L(건조도막두께100 μ m시) * 도장작업시 손실량과 표면상태를 고려하십시오.	가사시간(20도)	6시간
건조시간(20도)	경화건조: 24시간	재도장간격 (20°C)	자체 재도장 불가
침적가능건조 (20°C)	7일	희석제	슈퍼신나123(S)
포장단위 [주제/경화제]	18L[11.57L/6.43L], 4L[2.57L/1.43L]	저장기간	1년(5~35°C실내보관시)

※ 본 자료에 제시된 내용은 실험실적시험과 현장응용결과에 따라 얻어진 것이나 품질개선이나 작업조건에 따라 바뀌어질 수 있습니다.

2021/04/05