

스피롤탄 S형



스피롤탄 S형은 무황변 타입의 속건성 2액형 아크릴 우레탄 도료로서 살오름성, 부착성, 내마모성, 내약품성 등이 우수하고, 특히 건조성, 외관 및 기계적 물성이 우수합니다.

용도

공업용 일반철재 상도 및 각종산업, 가전기기 보수도장용 상도

도장사양

사용방법	1. 표면처리 피도면은 흙, 모래, 유분, 수분 등이 없도록 이 물질을 제거하십시오. 2. 기상조건 대기온도 : 5~35℃, 상대습도 : 85% 이하 3. 도장기구 스프레이
도장시 주의사항	1. 피도면에 수분이 있을 시는 기포발생 등 도막에 결함을 줄 우려가 있으므로 완전히 건조시키십시오. 2. 경화제는 수분과 민감하게 반응하므로 수분침투가 안되도록 잘 밀봉하여 냉암소에 보관하여 주십시오. 3. 비오는 날, 습도가 높은 날(85%이상), 기온이 낮은 날(5℃이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오.(도막의 균열, 부착불량등이 발생할 수 있음) 4. 구도막위에 보수도장시 구도막과의 적합성을 확인후 사용하시기 바랍니다.(대리점 또는 소비자상담실) 5. 스피롤탄 S형의 경우 스프레이 작업 전용 도료로서 로라 및 붓 도장 시 외관 불량(소포성)이 발생 할 우려가 있으므로 추천하지 않습니다. 5. 본제품을 타도료와 혼합하여 사용하지 마십시오. 6. 2액형 도료인 경우, 경화제 혼합후 가사시간이 경과하면 겔현상(굳음)이 발생하여 사용이 불가능하므로 필요한 양만 혼합하여 사용하십시오. 7. 혼합된 도료는 가사시간 이내에 사용하십시오. 8. 계절별 지정신나를 사용 하십시오.(봄:가을:유니올 신나 춘추용, 겨울:동절기용, 여름:하절기용) 9. 옥외 또는 넓은 범위(2mx2m이상)에 도장시 광열룩이 발생할 수 있으니 도장시 주의하시기 바랍니다. 특히 메탈릭 색상의 경우 오리엔테이션 불량으로 스프레이 줄무늬 자국이 발생할 수 있으므로 도장을 삼가하시기 바랍니다. 10. 함석소재 및 내용제성이 우수한 PCM강판에 스피폭시FD프라이머/스피롤탄 시스템 도장할 경우 정상적인 물성 발휘를 위해 적절한 소재처리(Sanding 처리 등)가 선행되어야 합니다. 11. 내후성 향상 및 광택 개선을 위해 우레탄 상도(일반 각색 및 메탈릭 색상) 도장 후 우레탄 투명 도료 도장을 추천합니다. 12. 지정된 혼합비율을 지키지 않을 경우 물성 변화(광택,건조,기계적/화학적 물성)가 발생할 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.
취급시 주의사항	1. 도료는 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35℃)의 통풍이 잘 되는 건냉암소에 보관하시되 용기는 반드시 밀폐시키고 도료 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오. 사용 후 잔량 도료도 동일한 방법으로 보관하십시오. 2. 도장작업을 위해 희석된 상태의 도료는 장기보관 시 이색, 안료침강 및 도막물성 저하를 유발할 수 있으므로 가급적 작업에 필요한 양만큼만 희석하여 사용하고, 발생된 희석잔량의 경우는 가능한 한 빨리 사용하십시오. 3. 도장작업 시 환기에 유의하시고, 장시간 용매증기를 흡입하지 않도록 주의하십시오. 필요 시 적절한 안전장구를 착용하고 도장작업을 진행하십시오. 4. 도료가 눈, 피부 등에 접촉되지 않도록 주의하시고, 도장작업 종료 후 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오. 5. 폐 도료는 환경부에서 지정한 폐기물 처리업체를 통해 폐기하십시오. 6. 본 도료는 저장기간 내에 사용하십시오. 이 기간이 경과해도 도료의 사용은 가능하나, 장기간 보관 시 도료 물성변화, 안료 침전 등이 발생할 우려가 있으므로 저장기간이 경과한 제품은 당사 고객센터로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다.

스피롤탄 S형



경고사항	별첨의 경고사항을 참조하시기 바랍니다.
도장시스템	하도 : 스피롤탄 하도, 스피롤탄 S형 하도, 스피폭시 FD 프라이머 상도 : 스피롤탄 S형 투명(필요 시)
법규관련	

물성자료

마감상태	유광, 반광, 무광	색상	투명, 각색
피도면	철재	조성	2액형
부피고형분	41.13% (백색)	건조도막두께	40 μm
도장횟수	1 ~ 2회	주제:경화제 혼합비(부피비)	5 : 1
이론도포면적	10.28 m^2/L (건조도막두께 40 μm 시) * 도장작업시 손실량과 표면상태를 고려하십시오	가사시간(25도)	6시간
건조시간(25도)	지촉건조 : 10분 경화건조 : 4시간	재도장간격 (25°C)	6시간 이상
희석률	최대 20% (부피비)	희석제	유니올 신나
저장기간	12개월 (5~38°C 실내보관 시)		

※ 본 자료에 제시된 내용은 실험실적시험과 현장응용결과에 따라 얻어진 것이나 품질개선이나 작업조건에 따라 바뀌어질 수 있습니다.

2026/04/20