

KSM6080 1종 상온건조형 노면표지용 도료

본 시방은 도면에 표기된 KSM6080 1종 상온건조형 노면표지용도로에 적용하며 아크릴 수지를 이용한 도로로서 삼화페인트 또는 동등이상의 제품으로 사전에 견본을 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 적용한다.

가. 특징

KSM6080 1종 상온건조형 노면표지용도료는 아크릴 수지를 주성분으로 하며 아스팔트면 및 시멘트 노면에 부착력이 뛰어나고 내마모성이 우수하고, 내후성, 내충격성, 내수성, 내알칼리성 등이 좋은 노면표지용 도료입니다.

나. 적용범위

아스팔트 및 시멘트 노면의 노면표지용도료

다. 시 공

표면처리	1) 도장할 표면은 충분히 건조되어야 한다.(25℃기준, 28일 이상 충분히 양생) 2) 소지피도면의 흙, 자갈, LAITANCE, 기타 오염물을 완전히 제거해야 한다. 3) 콘크리트 피도면은 충분히 양생시키고 평형함수를 8%이하 PH 7~9 가 되어야 한다.						
도장사양	하도 : 별도의 하도 없음 상도 : KSM6080 1종 상온건조형 노면표지용도료 1~2회 도장(100μm)						
일위대가	도장 순서	제품명	규격번호	도장횟수	도막두께	이론 소요량	비고
	상도	KSM6080 1종 상온건조형 노면표지용도료		2	100	0.193L/m²	
	희석제	노면표지용 신나				0.01L/m²	도료량의 5%
	합계			2	100		
	① 부가세별도 ② 실제소요량은 작업조건, 작업방법에 따라 가감될 수 있음. ③ 시공비 별도						
제품별 도장방법	- 피도면의 모든 오염물을 제거하고 KSM6080 1종 상온가열형 노면표지용 도료를 스프레이, 로라, 붓 등으로 도막두께 100μm로 1~2회 도장한다. - 희석제 노면표지용신나는 5%이내에서 사용하고 재도장시간은 25℃에서 1시간 경과 후 도장한다.						
도장시 주의사항	1) 겨울철 도장은 피도면이 동결되지 않은 상태에서 도장하십시오. 2) 심한 균열이 있는 노면에는 도장하지 마십시오. 3) 도료가 눈. 피부등에 접촉되지 않도록 주의해야 한다. 4) 과량 희석 시 은폐력, 살오름성, 도막강도 등이 불량할 수 있으므로 주의하십시오. 5) 피도면에 수분이 있을 경우 접착불량의 문제가 발생될 수 있으므로 반드시 완전히 건조된 후에 작업을 해야 한다. 6) 과다한 희석은 살오름성이 저하되므로 5%이내로 희석하여 사용하여야 한다. 7) 실내 시멘트면의 바닥재용으로 사용하지 마십시오. 8) 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온 (5~35℃)의 건냉암소에 보관하십시오, 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워 서 보관하십시오. 9) 비오는 날, 습도가 높은날(85%이상), 기온이 낮은날(10℃이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오.(도막의 균열, 부착불량등이 발생할 수 있음) 10) 구도막 위에 보수도장시 구도막과의 적합성을 확인후 사용하시기 바랍니다. 11) 도장(touch up도장 포함)시에 동일제품, 색상, Lot라도 희석비, 도장기구,도장방법에 따라 이색현상이 발생할 수 있으므로 가급적 동일 Lot의 제품, 동일 도장용구 및 방법에 의해 도장을 하되,색상확인후 이상이 없을 경우 작업하십시오. 12) 본 제품을 타도료와 혼합하여 사용하지 마십시오. 13) 도장 작업 완료 후, 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오. 14) 폐 도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오. 15) 본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관시 변질이 있을 수 있으니, 유효기간 내에 사용하십시오. 이기간이 경과한 제품은 당사 소비자상담실로 확인하신후 사용하시기 바랍니다.						