

WATER-BORNE CLEAR PLUS FLAT

수성크리어PLUS 무광



SAMHWA

삼화페인트

수성크리어PLUS 무광은 수용성아크릴을 주성분으로 한 수용성락카로서 도장시 냄새가 적고 신나를 희석하지 않는 DIY계 도료로서 건조시간이 빠르고 투명성, 작업성이 우수하여 누구나 손쉽게 사용할 수 있으며 다채무늬 및 수성내부도료를 도장후 오염방지를 위하여 상도 도장으로 추천이 가능한 친환경 페인트입니다.

용도

유치원, 병원, 학교 등 친환경이 요구되어지는 곳의 수성내부도료 상도용 및 다채무늬 도료 상도 투명

도장사양

사용방법	1. 표면처리 피도면은 기름, 녹, 먼지, 오물 등이 없도록 깨끗이 하여야 합니다. 2. 작업기상조건 대기온도 : 5~35℃, 상대습도 : 85% 이하 3. 도장기구 붓, 로라, 스프레이
도장시 주의사항	1) 비오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날(5℃이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오. (도막의 균열, 부착불량 등 물성저하가 발생할 수 있음) 2) 가소제가 포함된 발포벽지, 가죽소파 등에 묻지 않도록 주의하십시오. 3) 본 제품을 타도료와 혼합하여 사용하지 마십시오. 4) 과도막 형성 시 백탁 현상이 발생 할 수 있으니 추천 건조 도막 준수 및 가급적 단모 로울러로 도장 하십시오. 5) 과도한 희석 시 얼룩 및 도막이 제대로 형성 되지 않으니 희석률을 반드시 지켜 주시길 바랍니다. 6) 도장작업 완료 후 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오.
취급시 주의사항	1) 도료보관이나 운송 시 얼리지 않도록 유의합니다. 2) 본 제품은 내용물이 동결될 경우 온도를 상승시켜도 재사용이 불가한 제품이므로 반드시 5℃ 이상으로 보관하여야 합니다. 3) 본 제품은 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하시고 동,식물이 섭취 시에는 유해하므로 폐기 및 보관에 주의합니다. 4) 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35℃)의 건냉암소에 보관하시되, 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오. 사용 후 잔량도 같은 방법으로 보관하십시오. 5) 폐도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오. 6) 본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관 시 변질이 있을 수 있으니, 유효기간 내에 사용하며, 기간이 경과한 제품은 당사 소비자상담실로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다. 7) 취급 전 제품의 유해성 관련 자료는 물질안전보건자료(MSDS)를 확인합니다.
경고사항	별첨의 경고사항을 참조하시기 바랍니다.
도장시스템	중도 : 다채무늬 도료 및 수성 내부도료 상도 : 수성크리어PLUS 무광
법규관련	수성크리어PLUS 무광은(은) 대기환경보전법에서 제시하는 용도분류내에서 규정된 VOC 규제를 만족하는 제품 입니다. 자세한 내용은 '대기환경보전법'을 참조하시기 바랍니다.
환경마크 인증사유	"지역 환경오염 감소, 유해물질 감소, 생활 환경오염감소"

물성자료

WATER-BORNE CLEAR PLUS FLAT

수성크리어PLUS 무광



마감상태	무광	색상	투명
피도면	다채무늬 및 일반수성 내부 도료	조성	1액형
부피고형분	29.2%	주점 건조도막두께	20μm
도장횟수	1~2회	이론도포면적	15㎡/L
건조시간(25도)	고화건조: 2시간이내	재도장간격 (25℃)	재도장간격: 3시간 이후
희석률	10%이내(도료부피비)	희석제	물
저장기간	12개월 (5~35℃실내보관시)	포장단위 (실용장량)	18L, 4L

※ 본 자료에 제시된 내용은 실험실적시험과 현장응용결과에 따라 얻어진 것이나 품질개선이나 작업조건에 따라 바뀌어질 수 있습니다. 2024/06/05