

하이고왁스 복합5층

고농도 수용성 고무아스팔트 도막방수재

주차장상부, 옥상

HI-GOMUAS

High Density Rubberized Asphalt Emulsion

높은 신장율을 지닌 고농도의 하이고왁스는 간편한 작업으로 충분한 방수층의 두께를 형성할 수 있어 신축구조물에 적합한 방수재입니다.

특성 (KS제품)

1. 신장율 1500% 이상의 제품
균열과 진동이 심한 건물에 최적이다.
2. 수용성 도막식 공법
수용성이므로 모체에 습기가 있어도 작업이 가능하다.
3. 고형분 82%이상의 고농도 제품
두께 형성에 용이하다.
4. 포시몰 1차 방수를 함으로
뛰어난 내수력의 포시몰을 0.9mm두께로 도포하므로 2중방수 효과를 볼 수 있다.
포시몰은 기존 프라이머 보다 탁월한 접착력으로 일체화된 방수층을 형성시킨다.
5. 포시몰과 하이고왁스는 **친환경 건축자재(환경표지인증)**

용도

- 구조물의 옥상 슬라브면 방수
- 지하주차장 상부, 공동구 등의 외부방수

표준소요량 (복합방수)

m ² 당			
구 분	규 격	단 위	복합5층 (복합3층)
하이고왁스	GM-20	kg	2.5
포 시 몰	GM-30	kg	0.6
P.E 망(보강재)	이중직	m ²	1.1

시공방법 (복합5층 방수)

- ① 바탕정리를 하고 취약부분을 보강한다.
- ② 포시몰 : 시멘트의 비율 = 1 : 2(중량비)의 비율로 혼합하여 바닥에 들어부는 다음 방수비로 쓸면서 흥건히 도포한다.
※ 사용예 : 시멘트 1포에 포시몰 20kg(물, 모래 사용금지)
- ③ 하이고왁스 1회도포 (0.9kg/m²)
- ④ 보강재 붙임 (1.1m²/m²)
- ⑤ 하이고왁스 2회 도포 (0.8kg/m²)
- ⑥ 하이고왁스 3회 도포 (0.8kg/m²)

외관 및 포장

- 하늘색 테두리 주황색 통, 17kg/통

주의사항

- 강우가 예상되면 작업을 중지합니다.
- 5℃이상에서 작업하고 0℃이상에서 보관합니다.
- 용제, 시멘트와 혼합되지 않습니다.
- 기타 주의사항은 해당제품의 물질안전보건자료(MSDS)를 참조 바랍니다.



(옥상신축 방수공사)

장마철이나 동절기에는 모체가 마르지 않아 유성계열(시트, 우레탄 등) 방수공사는 시작할 수 없습니다.
그러나 부득이 동절기 방수공사를 강행하여야 한다면 하이코와스 동절기 공법이 최선의 방법입니다.

장마철, 동절기 등 모체가 젖어있어도 시공가능한 하이코와스 동절기 시공법 (모체습기)

① 바탕정리 및 특수부위 보강공사

② 하이코와스 복합방수(동절기) - 3층공법

1) 포시물 방수 (0.6kg/m²)

바탕정리 및 보강면처리 공사 후 물을 뿌려 바탕면을 습윤상태로 만든 다음 포시물 : 시멘트 = 1 : 2(중량비)의 비율로 혼합하여 바닥에 붓고 주걱 또는 방수비로 쓸면서 도포한다.

포시물 도포는 영상 2℃ 이상에서 시공하여 3시간 이상 양생(수화반응)시켜야 하며, 그 후는 온도가 -15℃ 까지 떨어져도 포시물 방수층은 성능이 완전합니다.

콘크리트 모체에 습기가 있어도 시공이 가능합니다. (단 모체에 습기가 얼어있는 경우 제거하거나 녹인 후 시공합니다)

2) 보강재 깔기

포시물을 도포하면서 곧바로 PE망을 접착시킨다.

☞ 현장상황에 따라 빠른 작업을 위해 보강재깔기 없이 공사를 할수도 있습니다.

3) 하이코와스 혼합 및 도포 (2.5kg/m²)

포시물이 완전히 건조된 후 하이코와스를 믹서기로 교반하면서 경화제를 조금씩 부으며 1분이상 교반한다.
표준혼합비는 하이코와스 : 경화제 = 1말(17kg) : 경화제300±50cc(영상의 온도에서 2시간내 경화)로 한다. 경화제와 혼합한 하이코와스를 포시물 위에 붓고 주걱이나 고무헤라 등으로 균일하게 도포한다.

4) 방수 보호층

하이코와스 방수가 끝난 후 2~24시간이내 방수층 보호재를 부착하여 후속 공정시 방수층이 손상되지 않도록 한다.

■ 하이코와스 동절기 주의사항

1. 하이코와스는 0℃ 이상에서 시공하되, 시공 후 2시간 이후에는 온도가 영하로 내려가도 방수층 품질은 이상이 없습니다.
2. 영하에서는 로라에 얼음이 영겨서 하이코와스를 칠할 수 없으므로, 0℃이상에서 시공하여 2시간만 0℃ 이상이 유지되면 우수한 방수층이 완성됩니다. (즉 0℃ 이상에서 시공하되 시공 후 2시간이 지나면 기온이 영하 15℃까지 떨어져도 문제가 없습니다.)
3. 동절기 공사시 이른 아침에는 모체가 얼어 있기 때문에 시공을 피합니다. (즉 대기온도가 0℃ 이상으로 올라가도 모체가 영하이면 칠할 때 얼음이 발생하여 칠할 수 없기 때문입니다.)
4. 포시물 방수층이 양생되기전 동해(凍害)를 입어 바탕면과 박리가 되었을 경우 포시물 방수층을 깨끗이 청소하고 재 도포 하여야 합니다.
5. 최소한 3일정도의 기상예보를 통해 눈이나 비의 예보가 없을시 공사를 진행합니다.
6. 사용하고 남은 자재는 실내(0℃ 이상)에서 보관합니다.

■ 동절기, 장마철이나 우천이 예상되어 빠른 시공이 필요한 경우에는

1)포시물 방수(0.6kg/m²)

2)보강재깔기 - 포시물 도포하면서 PE망을 접착

3)하이코와스 혼합 및 도포(2.5kg/m²) - 경화제 300±50cc 혼합하여 교반 후 시공 (장마철공법 140±30cc)

(* 상세 카다로그는 별도로 있으니 본사로 문의주세요)

하이고마스(토목용)

고농도 수용성 고무아스팔트 도막방수재

하수처리장 수직면용

HI-GOMUAS

High Density Rubberized Asphalt Emulsion

수직면용 제품으로 벽면에 흘러내림이 적게 사용할 수 있어 토목현장에 적합한 제품입니다.

특성 (토목용)

1. 신장율 1500% 이상의 제품
균열과 진동이 심한 건물에 최적이다.
2. 고형분 82%이상의 고농도 제품
두께 형성에 용이하다.
3. 수직면 제품
벽면에 시공하여도 흘러내림이 적다.

용도

- 지하외벽, 공동구 등의 외부방수
- 하수처리장 폐수처리장 저수지, 배수지 등의 토목방수



표준소요량 (복합5층 방수)

m²당

구 분	규 격	단 위	소 요 량
하이고마스(토목용)	GM-25	kg	2.5
포 시 물	GM-30	kg	0.6
P.E 망(보강재)	이중직	m ²	1.1

시공방법 (복합5층 방수)

- ① 바탕정리를 하고 취약부분을 보강한다.
- ② 포시물 : 시멘트의 비율 = 1 : 2(중량비)의 비율로 혼합하여 시공부위에 로라등으로 도포한다.
※ 사용예 : 시멘트 1포에 포시물 20kg (물, 모래 사용금지)
- ③ 하이고마스 1회도포 (0.9kg/m²)
- ④ 보강재 붙임 (1.1m²/m²)
- ⑤ 하이고마스 2회 도포 (0.8kg/m²)
- ⑥ 하이고마스 3회 도포 (0.8kg/m²)

외관 및 포장

- 하늘색 테두리 주황색 통, 17kg/통



(지하외벽 방수공사)

주의사항

- 강우가 예상되면 작업을 중지합니다.
- 5℃이상에서 작업하고 0℃이상에서 보관합니다.
- 용제, 시멘트와 혼합되지 않습니다.
- 수직면 用 용기는 일반하이고마스 용기와 동일하나 뚜껑(캡) 크기가 훨씬 큼니다. (로라가 뚜껑안으로 직접 들어갑니다)
- 기타 주의사항은 해당제품의 물질안전보건자료(MSDS)를 참조 바랍니다.