

개 요

에피록은 에폭시 수지를 주성분으로 설계된 2 액형 상온 경화 타입의 타일 접착제입니다. 접착력이 우수한 수용성 에폭시 접착제입니다. Epoxy Resin과 변성 Polyamide 및 특수 첨가제를 사용한 2액형의 반응 경화형 접착제로서 강력한 접착력과 내수성, 내마모성, 내약품성 등이 우수합니다.

물 성 자 료

구 분	주제	경화제
색 상	백색 페이스트	진회색 페이스트
주성분	EP0XY 수지, 충전제, 첨가제	Polyamide 수지, 충전제, 첨가제
비 중	1.6±0.1	1.7±0.1
가사시간	30 ± 5 분 (25℃기준)	
부착가능시간	20 분 (시공 온도에 따라 달라질 수 있음)	
지속건조시간	약 18 시간	
경화시간	초기경화 24 시간 (25℃기준, 완전경화 : 약 7 일)	
혼합비	주제:경화제 = 1:1	

특 성

- 수축률이 적고, 접착강도가 우수함.
- 내습성, 내약품성이 양호함.
- 전기 절연성이 양호함.

용 도

- 도기질, 자기질, 폴리싱타일, 인조대리석등 접착용

바탕면준비

1. 바탕면은 충분히 양생 시킨 후 시공합니다. (4주이상)
2. 기계적으로 강도가 높고 견고하여야 하며, 수축이나 강한 진동이 없어야 합니다.
3. 바탕면의 접착제 찌꺼기, 페인트, 기름, 레이턴스 등의 이물질이 없어야 합니다.
4. 수분이 있는 바탕면은 충분히 건조되어야 합니다.
5. 습기가 많은 부위 또는 레이턴스가 많은 부위 그리고 ALC 면처럼 고흡수성 바탕면의 경우에는 에폭시 프라이머로 전처리 되어야 합니다.

혼합 및 시공

제품혼합

1. 주제와 경화제를 1:1의 비율로 용기나 혼합판에 올려 놓습니다.
2. 작업손으로 균일한 색상이 되도록 충분히 혼합합니다.
(혼합기로 혼합할 경우 3분이상 혼합과 최종적으로 헤라나 작업손으로 재확인 혼합을 합니다.)
3. 전체적으로 회색이 될 때까지 혼합합니다.

시공방법

1. 시공할 타일이나 인조대리석을 깨끗이 청소한 후, 접착제를 작업손으로 골고루 도포하여 주십시오.
2. 점불임(떠붙임) 공사시 콘크리트, 석고보드, 합판 벽체기준 타일면적(최소피착면적)의 15% 이상 접착제를 시공하십시오.
3. 콘크리트 표면 레이턴스 또는 각종 하지면이 약한 경우 에폭시계 프라이머 또는 에폭시계 표면강화제 시공후 에피록 시공시 타일면적(최소피착면적)의 15% 이상 접착제를 시공하십시오.
4. 접착제 최대 두께는(누름 두께) 30mm로 초과되지 않도록 하여 시공하십시오.

양생

1. 양생 중 타일 또는 인조대리석의 충격, 수분 접촉 등을 방지하여야 합니다.
2. 약 24 시간 후에 경보행이 가능할 정도로 양생됩니다.

줄눈 시공

1. 벽면 타일 사이의 줄눈시공 부위는 4~8시간 후에 시공 가능

세척

1. 타일 또는 인조대리석 표면에 묻은 에폭시나 이물질은 시공과 동시에 닦아 내십시오.

표준사용량

*떠붙임(점불임) 공법기준

타일 크기	접착제 권장 본딩수 (접착제두께 5mm기준)	사용량 (kg)	1조(20kg) 권장 시공면적(m ²)
300X600 mm	6점 이상	0.6 이상	약 5.5~8m ² /20kg (2.4~3.6kg/m ²)
600X600 mm	12점 이상	1.2 이상	
600X1200 mm	24점 이상	2.4 이상	

※ 하지면, 타일종류, 타일크기, 시공방법에 따라 사용량 증감될 수 있음.

포장 및 저장

1. 에피록은 주제, 경화제 각각 10kg 플라스틱 용기에 포장되어 공급됩니다.
2. 다른 제품이나 이물질이 혼입되지 않도록 주의하여 주십시오.
3. 보관시 직사광선, 눈이나 비로부터 보호되는 서늘한 장소에 보관하십시오.
4. 개봉하지 않는 상태로 6개월간 보관이 가능합니다.

시공시주의사항

- 바탕면의 기름, 먼지, 이물질이 완전히 제거되지 않은 상태에서 작업시, 경화불량, 접착불량이 발생할 수 있습니다.
- 습기가 많거나 바탕면이 젖어 있는 경우, 접착불량이 발생할 수 있습니다.
- 5℃이하에서는 경화가 매우 지연될 수 있으며, 0℃이하에서는 미경화로 인한 접착불량이 발생할 수 있으므로 작업을 금해 주십시오.
- 다른 제품과 혼합하지 않도록 주의하십시오.
- 고온에서 보관시 분리현상으로 인한 품질 저하가 발생할 수 있으므로 상온에서 보관하십시오.
- 운송 및 보관시 포장된 용기가 파손되지 않도록 주의하십시오.
- 사용하고 남은 제품은 햇빛에 노출되지 않도록 밀폐 보관하시고, 변질 또는 굳어지는 현상이 있는 제품은 폐기처분 하시기 바랍니다.

유해, 위험성에 따른 경고 조치사항

- 제품은 사용 후 습기 및 자외선이 접촉되지 않도록 밀폐하여 보관하며, 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 놓아두십시오.
- 작업시 제품으로 인하여 발생하는 증기가 기관지로 흡입되지 않도록 마스크를 착용하고 작업하십시오.
- 제품은 경우에 따라(작업자 체질)장기적 흡입 및 피부 접촉시 두통, 현기증, 피부염 등을 일으킬 수 있으니, 절대적으로 섭취하거나 증기 흡입, 피부접촉을 피하십시오.
- 제품혼합시 환기가 원활한 상태에서 작업하십시오.
- 먹거나 눈 및 피부 접촉시 전문의의 진단을 요하며, 구토 시에는 기도가 막히지 않도록 조심스럽게 유도하십시오. 전문의 진단시 물질안전보건자료(MSDS)를 참조하십시오.
- 용도 이외의 사용은 절대 금합니다.

기술지원

- 테라코코리아(주)는 건축물, 내, 외부 마감과 관련한 폭넓은 제품과 서비스를 제공합니다.
- 제공되는 자료는 테라코코리아(주) 기술센터의 연구뿐 아니라 오랜 현장 활동을 통해 얻은 실질적 경험을 토대로 하여 만들어 졌습니다.
- 모든 제품들은 판매상의 표준 조건에 준하여 판매되며 주문 또한 가능합니다.
- 이 자료는 테라코코리아(주)의 지식을 기초로 하였으며 테라코코리아(주)의 제품과 제품의 사용방법에 대한 전반적인 정보를 제공하기 위하여 제작되었습니다.
- 제품 사용을 희망하시는 분은 해당 영업소 및 서울 사무소에 구입을 요청하실 수 있으며 처음 테라코코리아(주) 제품을 사용하시는 고객은 제품 사용에 대한 적합성 여부를 담당자와 상의 후 구입을 권합니다.
- 보다 자세한 정보나 샘플, 샘플시공, 교육서비스를 원하는 개인 및 단체(시공회사)는 테라코코리아(주)의 고객지원팀이나 기술센터로 연락바랍니다.

※ 고객지원팀	TEL) 02 565-0173	FAX) 02 565-0178
광주기술센터	TEL) 031 767-4621	FAX) 031 767-4625

TERRACO offers a comprehensive range of products and services for most concrete and finishing needs. Please contact the TERRACO Technical Service Department or your local TERRACO agent for further information, samples, demonstrations and instructor services. The information given in this leaflet is based upon laboratory research, as well as extensive field work and application. All products are sold subject to standard conditions of sale which are available on request. This information is based on TERRACO's present state of knowledge and is intended to provide general information on TERRACO's products and their methods of use. The prospective user is recommended to determine the suitability of TERRACO's suggestions and products before adopting them on a commercial scale.

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

RUSSIA:**OOO Terraco Sweden Ltd, Russia**

Tel: +7 095 101 2237
Fax: +7 095 927 3881
E-mail: terraco@online.ru
Web: www.terraco.ru

OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7 (0)4212 431 933
Fax: +7 (0)4212 431 977
E-mail: terracoVostok@terraco.khn.ru

CHINA:**Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.**

Tel: +86 (0)20 8758 2600,
Fax: +86 (0)20 8526 8056
E-mail: sales@terraco.com.cn
Web: www.terraco.com.cn

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.

Tel: +86 (0)21 6210 2048
Fax: +86 (0)21 6252 0547
Email: sales@terraco.com.cn

JORDAN:**Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.**

Tel: +962 (0)6 552 7140, 553 0229, 551 4037
Fax: +962 (0)6 553 6560
E-mail: terraco@nol.com.jo
Web: www.terraco.jo

EGYPT:**Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.**

Tel: +20 (0)2 8340 004, 832 3584
Fax: +20 (0)2 8340 004, 832 3584
E-mail: terraco@terraco.com.eg

UAE:**Terraco UAE Ltd**

Tel: +971 (0)6 543 3565
Fax: +971 (0)6 543 3558
E-mail: terraco@emirates.net.ae

TURKEY:**Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS**

Tel: +90 (0)222 236 0423
Fax: +90 (0)222 236 0425
E-mail: terraco@terraco.com.tr
Web: www.terraco.com.tr

THAILAND:**Terraco Industry (Thailand) Limited**

Tel: +66 (0)2 948 5558
Fax: +66 (0)2 948 5540
E-mail: terraco@terraco.co.th

VIETNAM:**Terraco Vietnam Co., Ltd**

Tel: +84 (0)650 820100
Fax: +84 (0)650 820101
E-mail: terraco_vietnam@hcm.vnn.vn

SOUTH KOREA:**Terraco Korea Co., Ltd**

Tel: +82 (0)43 645 8814
Fax: +82 (0)43 643 9429
E-Mail: terraco@terraco.co.kr
Web: www.terraco.co.kr

IRELAND:**Terraco Technical Centre, Ireland**

Tel: +353 (0) 404 66555
Fax: +353 (0) 404 66654
E-mail: technical-centre@terraco.com
Web: www.terraco.com