

개 요

에포스톤 석재용 에폭시 접착제는 에폭시 수지를 주성분으로 설계된 2 액형 상온 경화 타입의 접착제입니다.

본 제품은 대리석 접착, 대리석과 철재 양카 씰링용 접착제로서 접착력, 내수성, 내구성 등 물리, 화학적 성능이 매우 우수합니다.

물 성 자 료

	주 제	경 화 제
색 상	백색 PASTE	진회색 PASTE
주 성 분	EP0XY 수지, 충전제, 기타	Polyamide 수지, 충전제, 기타
점 도	20,000~30,000 cps/25°C	30,000~35,000 cps/25°C
비 중	1.75	1.75
가사시간	15 분 ± 5 분 (25°C 기준)	
부착가능시간	10 분(시공 온도에 따라 달라질수 있음.)	
경화시간	4 시간 (25°C 기준, 완전경화 : 약 7 일)	

특 성

에폭시 접착제는 주제와 경화제가 반응하여 3 차원의 망상구조를 이루기 때문에, 기타 접착제에 비하여 우수한 접착성 내약품성 등 탁월한 물성을 지닙니다.

1. 수축률이 아주 적고, 강도가 우수합니다.
2. 내습성, 내약품성이 양호합니다.
3. 전기 절연성이 양호합니다.

용 도

- 대리석 접착용
- 대리석과 철재 양카 접착용

바탕면준비

1. 피도물의 기름, 먼지, 기타 이물질들을 완전히 제거하여 주십시오.
2. 피도물이 젖어 있거나, 습기가 많은 경우 제거후 작업하십시오.

시공 및 기구

제품혼합

1. 주제와 경화제를 1:1 비율로 섞어 사용합니다. 정확한 배합비로 충분히 혼합을 하지 않을 경우, 경화 지연, 접착불량 등이 발생합니다.
2. 주제와 경화제는 서로 잘 섞이도록 균일한 회색이 될 때까지 충분히 혼합합니다.

시공방법

1. 피도물의 기름, 먼지, 기타 이물질을 완전히 제거 후 사용합니다.
2. 시공할 석재를 깨끗이 청소한 후, 접착제를 헤라로 골고루 도포합니다.
3. 떠붙임 공사시 타일면적의 40% 이상 접착제를 시공합니다.

작업환경

1. 피도물의 기름, 먼지, 기타 이물질이 완전히 제거되지 않은 상태에서 작업시, 경화, 접착불량이 발생할 수 있습니다.
2. 습기가 많거나, 피도물이 젖어 있는 경우, 접착불량이 발생할 수 있습니다.
3. 5°C 이하에서는 경화가 매우 느릴 수 있으며, 0°C 이하에서는 경화, 접착불량이 발생할 수 있으므로, 작업을 금해 주십시오.

포장 및 저장

1. 석재용 에폭시 에포스톤은 주제, 경화제 각각 10Kg 플라스틱 용기에 포장되어 공급됩니다.
2. 다른 제품이나 오염된 물, 이물질이 혼입되지 않도록 주의하십시오.
3. 고온에서 보관시 블리딩 현상이 일어날 수 있어, 품질 저하의 원인이 되니, 상온에서 보관하십시오.
4. 운송 및 보관시 포장된 용기가 파손되지 않도록 주의하십시오.
5. 사용하고 남은 제품은 햇빛에 노출되지 않도록 밀폐 보관하시고, 변질 또는 굳어지는 현상이 있는 제품은 폐기처분하시기 바랍니다.
6. 처음 포장된 상태로 6개월간 보관하실 수 있습니다.

기술지원

1. 테라코코리아(주)는 건축물, 내, 외부 마감과 관련한 폭넓은 제품과 서비스를 제공합니다.
2. 제공되는 자료는 테라코코리아(주) 기술연구소의 연구뿐 아니라 오랜 현장 활동을 통해 얻은 실질적 경험을 토대로 하여 만들어 졌습니다.
3. 모든 제품들은 판매상의 표준 조건에 준하여 판매되며 주문 또한 가능합니다.
4. 이 자료는 테라코코리아(주)의 지식을 기초로 하였으며 테라코코리아(주)의 제품과 제품의 사용방법에 대한 전반적인 정보를 제공하기 위하여 제작되었습니다.
5. 제품 사용을 희망하시는 분은 해당 영업소 및 서울 영업소에 구입을 요청하실 수 있으며 처음 테라코코리아(주) 제품을 사용하시는 고객은 제품 사용에 대한 적합성 여부를 담당자와 상의후 구입을 권합니다.
6. 보다 자세한 정보나 샘플, 샘플시공, 교육서비스를 원하는 개인 및 단체(시공회사)는 테라코코리아(주)의 고객지원팀이나 기술연구소 또는 해당지역의 테라코코리아(주) 영업소로 연락바랍니다.

※ 고객지원팀 TEL) 02 547-4604, 561-1551 FAX) 02 567-1771
기술연구소 TEL) 043 645-8840 FAX) 043 652-9429

시공시주의사항

1. 반드시 부착 가능시간 10 분 이내에 작업을 완료하십시오,
2. 접착 후 완전 경화되기 전에 피도물이 움직이면 접착력이 현저히 저하되므로, 피도물이 움직이지 않게 주의하십시오.
3. 건식, 반건식, 본딩식 외 용도 변경 사용시 문의 후 사용하십시오.
4. 작업시 접착제가 피부에 묻었을 때는, 즉시 비눗물로 깨끗이 씻어 주십시오.
5. 다른 제품이나 이물질을 혼합, 사용하지 마십시오.
6. 합판 바탕은 변형 및 수축에 의해 탈락이 우려되므로 합판 시공시 두께 9mm 이상의 합판을 사용하고, 구조체와 유동 및 변형이 일어나지 않게 각 보강을 30cm 간격으로 지지하십시오.
7. 제품 사용후 남은 제품은 공기가 통하지 않고, 자외선이 접촉하지 않도록 밀폐하여 보관하십시오.

유해, 위험성에 따른 경고 조치사항

1. 제품은 사용 후 습기 및 자외선이 접촉되지 않도록 밀폐하여 보관하며, 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 놓아두십시오.
2. 작업시 제품으로 인하여 발생하는 먼지가 기관지로 흡입되지 않도록 마스크를 착용하고 작업하십시오.
3. 제품은 경우에 따라(작업자 체질)장기적 흡입 및 피부 접촉시 두통, 현기증, 피부염 등을 일으킬 수 있으니, 절대적으로 섭취하거나 증기 흡입, 피부접촉을 피하십시오.
4. 제품혼합시 환기가 원활한 상태에서 작업하십시오.
5. 먹거나 눈 및 피부 접촉 시 전문의의 진단을 요하며, 구토 시에는 기도가 막히지 않도록 조심스럽게 유도하십시오. 전문의 진단시 물질안전보건자료(MSDS)를 참조하십시오.
6. 용도 이외의 사용은 절대 금합니다.

TERRACO offers a comprehensive range of products and services for most concrete and finishing needs. Please contact the TERRACO Technical Service Department or your local TERRACO agent for further information, samples, demonstrations and instructor services. The information given in this leaflet is based upon laboratory research, as well as extensive field work and application. All products are sold subject to standard conditions of sale which are available on request. This information is based on TERRACO's present state of knowledge and is intended to provide general information on TERRACO's products and their methods of use. The prospective user is recommended to determine the suitability of TERRACO's suggestions and products before adopting them on a commercial scale.

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

RUSSIA:**OOO Terraco Sweden Ltd, Russia**

Tel: +7 095 101 2237

Fax: +7 095 927 3881

E-mail: terraco@online.ru

Web: www.terraco.ru

OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7 (0)4212 431 933

Fax: +7 (0)4212 431 977

E-mail: terracoVostok@terraco.khn.ru

CHINA:**Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.**

Tel: +86 (0)20 8758 2600,

Fax: +86 (0)20 8526 8056

E-mail: sales@terraco.com.cn

Web: www.terraco.com.cn

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.

Tel: +86 (0)21 6210 2048

Fax: +86 (0)21 6252 0547

Email: sales@terraco.com.cn

JORDAN:**Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.**

Tel: +962 (0)6 552 7140, 553 0229, 551 4037

Fax: +962 (0)6 553 6560

E-mail: terraco@nol.com.jo

Web: www.terraco.jo

EGYPT:**Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.**

Tel: +20 (0)2 8340 004, 832 3584

Fax: +20 (0)2 8340 004, 832 3584

E-mail: terraco@terraco.com.eg

UAE:**Terraco UAE Ltd**

Tel: +971 (0)6 543 3565

Fax: +971 (0)6 543 3558

E-mail: terraco@emirates.net.ae

TURKEY:**Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS**

Tel: +90 (0)222 236 0423

Fax: +90 (0)222 236 0425

E-mail: terraco@terraco.com.tr

Web: www.terraco.com.tr

THAILAND:**Terraco Industry (Thailand) Limited**

Tel: +66 (0)2 948 5558

Fax: +66 (0)2 948 5540

E-mail: terraco@terraco.co.th

VIETNAM:**Terraco Vietnam Co., Ltd**

Tel: +84 (0)650 820100

Fax: +84 (0)650 820101

E-mail: terraco_vietnam@hcm.vnn.vn

SOUTH KOREA:**Terraco Korea Co., Ltd**

Tel: +82 (0)43 645 8814

Fax: +82 (0)43 643 9429

E-Mail: terraco@terraco.co.kr

Web: www.terraco.co.kr

IRELAND:**Terraco Technical Centre, Ireland**

Tel: +353 (0) 404 66555

Fax: +353 (0) 404 66654

E-mail: technical-centre@terraco.com

Web: www.terraco.com