

핸디코트 결로방지용 퍼티(HANDYCOAT ACP)

테라코 코리아㈜의 핸디코트 결로방지퍼티는 특수한 다공성 경량 필러를 주제로한 결로 방지용 퍼티로서 내부에 적용되며 석고보드, 시멘트, 콘크리트, 페인트 면 등 내부 대부분의 바탕면에 적용됩니다. 핸디코트 결로 방지용 퍼티는 우수한 온도변화 저항성을 가진 제품으로서 외부 벽면 안쪽의 결로 저항성을 최대로 향상시킨 고품질의 결로 방지용 퍼티입니다.

PRODUCT GRADES/CODES

(Product Grade)	(code)
	63167

제품 물성

- 결로 저항성이 우수합니다.
- 곰팡이 저항성이 우수합니다.
- 작업성이 우수합니다.
- 벗겨짐 저항성이 우수합니다.
- 수축률이 적습니다.
- 5 mm 까지 시공가능 합니다.
- 숨쉬는 구조를 가집니다.
- 환경 친화성이 우수합니다.

작업 방법 및 기구 관리

- 1.흙손을 이용하여 2 mm 이내의 두께로 1 차 작업 합니다.
- 2.완전 건조 후 1-2 mm 두께로 흙손을 이용하여 2 차 작업하여 마무리 합니다.
- 3.두꺼운 시공이 필요할 경우 2 항의 방법으로 반복하여 작업 합니다.
- 4.시공면이 완전 건조되면 연마 작업 후 상도 작업을 합니다.
- 5.사용된 기구는 깨끗한 물로 세척하여 건조 후 보관 합니다.

사용 범위

- 콘크리트, 시멘트, 석고보드 및 기존 페인트 시공면 등 대부분의 내부 바탕면
- 외부 벽면 안쪽의 결로발생 예상 부위

건강과 안전

- 1.장기적인 눈과 피부의 접촉을 피하십시오.
- 2.보다 자세한 사항은 본 제품의 물질안전 보건 자료를 참조 하세요.

포장 및 저장

- 사용 용도 및 작업 여건을 고려하여 3, 14kg 으로 플라스틱 통에 포장되어 제공 합니다.
- 얼지 않도록 보관 하세요.
- 35℃ 이상의 고온과 직접적인 직사 광선을 피하세요.
- 위의 상태로 6 개월 사용 및 보관이 보장 됩니다.
- 생산 및 저장이 오래된 제품부터 사용하세요.

바탕면 준비

- 지면의 먼지, 오염 물질을 모두 제거 합니다.
- 도출된 부위는 그라인딩하여 평활도를 유지 시켜 줍니다.

기술 자료

제품	결로 방지용 퍼티
Binder	Acrylic copolymer
Filler	엄선된 고운 다공성 경량 Filler
첨가제	요구될 때 깨끗한 물 (5% 이내)
점도	100000±10000
비중	1.00±0.02
무게 고형분	61±1%
사용량	2-3kg/㎡
시공두께	2-3 mm (젖은 도막 두께)
색상	백색
유해성	없음
저장	정상적 보관 조건에서 6 개월
포장	3, 14kg 플라스틱 통

기술지원

- 1.테라코는 건축물 내, 외부 마감과 관련한 폭 넓은 제품과 서비스를 제공 합니다.
- 2.보다 자세한 정보나 샘플, 샘플시공, 교육 서비스를 원하는 개인 및 단체(시공회사)는 테라코 코리아(주) 고객 지원팀이나 공장 기술부 또는 해당 지역의 테라코 코리아(주) 영업소로 연락 바랍니다.
- 3.제공되는 자료는 테라코 코리아(주) 시험실에서 연구 뿐 아니라 오랜 현장 활동을 통해 얻은 실질적 경험을 토대로 하여 만들어 졌습니다.
- 4.모든 제품들은 판매상의 표준 조건에 준하여 판매되며 주문 또한 가능합니다.
- 5.이 자료는 테라코의 지식을 기초로 하였으며 테라코의 제품과 제품의 사용 방법에 대한 전반적인 정보를 제공하기 위하여 제작되어졌습니다.
- 6.제품 사용을 희망하시는 분은 해당 영업소 및 서울 영업소에 구입을 요청하실 수 있으며 처음 테라코 코리아(주) 제품을 사용하시는 고객은 제품 사용에 대한 적합성 여부를 담당자와 상의 후 구입을 권합니다.

※고객 지원팀 tel) 02 561 1551 , fax) 02 567 1771
기술 연구소 tel) 043 643 8814 , fax) 043 652 9429

시공 시 주의사항

1. 시공면이 신축 콘크리트나 몰탈면일 경우 시공면의 양생상태(p.H 7-9)를 확인한 후에 사용하세요.
 2. 시공면의 먼지, 기름 때, 녹 및 기타 이물질을 깨끗이 제거하세요.
 3. 돌출 부위는 그라인더 등을 이용하여 평활도를 유지하여 주시고 못 등 녹물 발생이 우려되는 부분은 5mm 이상 시공면으로부터 제거하세요.
 4. 제품이 요구되지 않는 부위는 마스킹 테이프, 비닐 등을 이용하여 보호하세요.
 5. 크랙의 깊이가 1mm 이상의 경우에는 퍼티나 폴리에틸렌 등으로 표면에서 1.5mm 정도가 남을 때까지 채워 주세요.
 6. 시공 전에는 내용물을 잘 저어 주시고 용기 입구의 굳은 이물질 덩어리가 혼입되지 않도록 주의하세요.
 7. 요구될 경우 희석제는 물을 사용하며 1% 이내로 하여 희석, 사용 합니다.
 8. 두께를 위하여 2,3 차 작업이 요구될 시에는 전 시공이 완전 건조된 후 작업 하세요.(완전 건조 전 작업시에는 수포 현상 등을 일으킬 수 있습니다)
 9. 비 오는 날, 습도가 85% 이상인 날, 기온이 ℃ 이하인 날에는 시공을 피하세요. 정상적인 기능을 발휘하지 못할 수 있습니다.
 10. 바탕면의 건조 상태를 확인하여 이슬 맺힘 및 습기로 인한 젖음이 있을 경우에는 충분한 시간을 두어 건조 후 시공 하세요.
 11. 적합한 부위에 지시된 시공 방법에 의하여 시공 하세요.
 12. 기능성 제품으로 타 제품과 혼합하여 사용하지 마세요.
- ※ 기타 문의하실 사항은 기술자료를 참고하시거나 당사 고객 지원부 또는 공장 기술 연구소로 연락 주세요.

취급 시 주의사항

1. 직접적인 직사 광선을 피하고 통풍이 잘 되는 건냉암소에 보관하세요. 직접적인 직사 광선은 내용물이 굳거나, 부풀음 현상을 유발 할 수 있습니다.
2. 운송 및 보관 시 내용물이 얼지 않도록 5℃ 이상의 상온에서 보관 하세요.
3. 뚜껑을 열 때에는 드라이버나 당사에서 제공되는 전용 도구를 이용하세요. 손톱을 다칠 수 있습니다.

유해, 위험성에 따른 경고 및 조치사항

1. 제품은 사용 후 밀폐하여 주입구가 위로 향하도록 보관하며 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 놓아주세요.
2. 화기 및 직사광선을 피하고 상온의 냉암소에 저장하며 제품 유출시에는 모레나 톱밥, 헝겊 등을 이용하여 제거시켜 주십시오.
3. 제품은 경우에 따라 (작업자 체질) 장기적 흡입 및 피부 접촉 시 두통, 현기증, 피부염 등을 일으킬 수 있으니 절대적으로 섭취하거나 증기 흡입, 피부 접촉을 피하세요.
4. 작업장은 환기가 원활한 상태에서 작업하세요.
5. 먹거나 눈 및 피부 접촉 시 전문의의 진단을 요하며, 구토시에는 기도가 막히지 않도록 조심스럽게 유도 하세요. 전문의 진단 시 물질안전 보건자료 (MSDS) 를 참조 하세요.
6. 용도 이외의 사용은 절대 금합니다.



TEST REPORT

우 363883 충북 청원군 오창읍 양청리 685-1 충북테크노파크 101호

TEL (043) 211-6144

FAX (043) 211-6148

성적서번호 : TAC-002451

대 표 자 : 박태규

업 체 명 : 테라코코리아(주)

주 소 : 충북 제천시 송학면 시곡리 518-13

접 수 일 자 : 2012년 05월 25일

시험완료일자 : 2012년 06월 14일

시 료 명 : 핸디코트 결로방지 퍼티

시험 결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
비휘발분	%	-	62	KS M 6010 : 2009
건조시간(두껍게칠하는것)	h	-	6	KS M 6010 : 2009
건조시간(얇게칠하는것)	h	-	3	KS M 6010 : 2009
저온안정성	-	-	이상없음	KS M 6010 : 2009
용기내에서의상태	-	-	이상없음	KS M 6010 : 2009
연마용이성	-	-	이상없음	KS M 6010 : 2009
상도적합성	-	-	이상없음	KS M 6010 : 2009
부착강도	N/cm ²	-	31.0	KS M 6010 : 2009

용 도 : 품질관리용

비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

원본대조필



Jung hun tae

시험원 : 정헌태
Tel : 032-570-9752

Seong-Il Kweon

기술책임자 : 권성일
E-mail : ksi@ktr.or.kr

2012년 06월 14일

KTR 한국화학융합시험연구원

