

개 요

스치로본드 수퍼는 테라코 외단열시스템 시공에 사용하는 단열재 부착 및 메쉬미장재입니다. 스치로본드 수퍼는 특수유기접착성분을 함유하고 있어 바탕면과 EPS 단열재, PF 단열재 또는 미네랄울단열재 사이의 우수한 접착력을 발휘합니다. 또한 미장성능이 우수하여 메쉬미장 작업시 우수한 작업성을 제공합니다.

물 성 자 료

제 품 명	스치로본드 수퍼(STYROBOND SUPER)
주요성분	특수 아크릴계 공중합체, 충전제
혼합비율	스치로본드 수퍼 1 : 시멘트 1
사 용 량	단열재부착 2.5Kg/㎡ (시멘트혼합전) 메쉬미장 1.7Kg/㎡ (2mm시공시, 시멘트혼합전)
건조시간	24시간 (현장여건에 따라 가감있음)
가사시간	시멘트혼합후 1시간 이내 (현장여건에 따라 가감있음)
포 장	22kg 플라스틱용기
유효기간	개봉하지 않은 상태에서 12 개월

특 성

스치로본드 수퍼는 특수 아크릴계 공중합체를 함유하여 접착성능이 뛰어나고 미장작업성이 우수합니다.

용 도

외단열시스템 시공시 EPS 단열재, PF 단열재, 미네랄울단열재 등의 부착, 메쉬함침용 미장재로 사용합니다. 비흡수성 단열재의 경우, 테라코 PF 프라이머를 먼저 시공합니다.

바탕면준비

1. 단열재 부착은 콘크리트 바탕면이 충분히 양생된후(4주이상) 시공합니다.
2. 바탕면의 기름, 오물, 레이턴스 등의 이물질을 제거합니다. 돌기부분은 그라인딩하여 평활도를 유지하여야 하며, 크랙이나 기공 등으로 손상된 부위는 전처리작업으로 평활하게 해 줍니다.
3. 바탕면의 평활도는 3m의 직선자로 수직, 수평에 대하여 6mm이상의 오차가 없어야 합니다.
4. 바탕면의 상태가 열악할 시에는 테라코코리아(주)의 P-프라이머를 도포합니다.
5. 메쉬미장은 단열재 접착후 24 시간이상 양생되었을때 시공합니다.
6. EPS나 미네랄울 등 단열재의 불규칙한 부분은 샌딩으로 평평하게 만들어 줍니다. 샌딩시 가볍게 원을 그리며 작업하며, 조인트와 같은 방향이 되지 않도록 주의합니다. 샌딩작업후 EPS조각이나 먼지를 완전히 제거합니다.
7. PF 보드 등 샌딩이 어려운 단열재는 단열재 부착시 불규칙한 부분이 생기지 않도록 수평계를 이용하여 평활도를 맞추어 시공합니다.

제 품 혼 합

1. 스치로본드 수퍼와 시멘트가 덩어리없이 균일한 상태가 될때까지 충분히 혼합합니다.
2. 혼합된 제품은 5분간 숙성시킨후 재믹싱하여 사용합니다.
3. 혼합된 제품은 1 시간 이내에 사용하며, 제품의 상태가 처음 혼합된 상태와 상이할 경우에는 사용하지 않습니다.

시 공 방 법

단열재 접착

1. 600*1200mm 크기의 단열재위에 스테인레스 흠손을 이용하여 단열재의 테두리에 폭 50mm, 두께 10mm이상의 띠형태로 바릅니다.
2. 띠형태로 바른 안쪽으로 제품덩어리를 올립니다. 덩어리는 지름 100mm, 두께 10mm이상의 크기로 8개의 덩어리를 올립니다.
3. 제품을 바른후, 표면에 피막이 생기기전에 즉시 바탕면에 부착합니다.
4. 시공후 단열재가 완전히 접착될 수 있도록 최소 24 시간이상 양생시키며, 진동이나 비, 동결 등의 악천후로부터 보호합니다.

메쉬미장

1. 스테인레스 흠손을 이용하여 혼합된 스치로본드 수퍼를 단열재에 일정 두께로 도포합니다. 시공두께는 메쉬가 완전히 함침될 수 있도록 충분히 도포합니다.
2. 비흡수성 단열재의 경우, 테라코 PF 프라이머를 먼저 도포한후 시공합니다.
3. 도포된 제품위에 메쉬를 즉시 올립니다. 메쉬의 볼록하게 흰 부분을 벽에 반대로 놓고 가운데에서 모서리 방향으로 퍼나가는 방식으로 작업하며, 메쉬에 주름이 생기지 않고 완전히 함침되도록 합니다.
4. 벽면의 하단부에 보강메쉬를 시공할 경우, 보강메쉬를 먼저 시공하고 그 위에 일반메쉬를 시공합니다.
5. 시공후 제품이 완전히 굳을 수 있도록 24 시간이상 진동이나 비, 동결 등의 악천후로부터 보호합니다.

작 업 환 경

1. 안정적인 건조를 위하여 정상적인 기후 조건에서 건조되어야 하며, 완전건조가 될 때까지 외부충격이나 우천으로부터 보호되어야 합니다.
2. 작업시 온도는 5°C 이상에서 시공되어야 하며, 35°C 이상일 경우에는 차양막을 설치한 후 양생조건을 검토하여 시공하고, 장마철과 시공후 3 일 이내에 비가 예보될 경우 양생부족으로 제품에 이상이 발생할 수 있으므로 주의를 요합니다.
3. 작업시 상대습도는 30 - 60%가 적절합니다. 그러나 장마철에는 맑은 날이라도 상대습도가 80%이상인 경우 시공을 피해 주십시오.
4. 5°C 이하에서는 백화현상을 발생할 수 있으므로 작업을 피하십시오.

포장 및 저장

1. 스치로본드 수퍼는 22Kg 플라스틱 용기에 포장되어 공급됩니다.
2. 다른 제품이나 오염된 물, 이물질이 혼입되지 않도록 주의하십시오.
3. 보관시 서늘하고 직사광선과 습기로부터 보호될 수 있는 장소에 보관하십시오.
4. 운송 및 보관 시 포장된 용기가 파손되지 않도록 주의하세요.
5. 사용하고 남은 제품은 물과 접촉되지 않도록 보관하시고, 변질 또는 굳어지는 현상이 있는 제품은 폐기처분 하시기 바랍니다.
6. 처음 포장된 상태로 12 개월간 보관하실 수 있습니다.

기술 지원

1. 테라코코리아(주)는 건축물, 내, 외부 마감과 관련한 폭넓은 제품과 서비스를 제공합니다.
2. 제공되는 자료는 테라코코리아(주) 기술연구소의 연구뿐 아니라 오랜 현장 활동을 통해 얻은 실질적 경험을 토대로 하여 만들어졌습니다.
3. 모든 제품들은 판매상의 표준 조건에 준하여 판매되며 주문 또한 가능합니다.
4. 이 자료는 테라코코리아(주)의 지식을 기초로 하였으며 테라코코리아(주)의 제품과 제품의 사용방법에 대한 전반적인 정보를 제공하기 위하여 제작되었습니다.
5. 제품 사용을 희망하시는 분은 해당 영업소 및 서울 영업소에 구입을 요청하실 수 있으며 처음 테라코코리아(주) 제품을 사용하시는 고객은 제품 사용에 대한 적합성 여부를 담당자와 상의후 구입을 권합니다.
6. 보다 자세한 정보나 샘플, 샘플시공, 교육서비스를 원하는 개인 및 단체(시공회사)는 테라코코리아(주)의 고객지원팀이나 기술연구소 또는 해당지역의 테라코코리아(주) 영업소로 연락바랍니다.

※ 고객지원팀 TEL) 02 561-1551 FAX) 02 567-1771
제천기술센터 TEL) 043 645-8840 FAX) 043 652-9429

시공시주의사항

1. 제품이 요구되지 않는 부위는 마스킹 테이프, 비닐 등을 이용하여 보호하십시오.
2. 가수가 필요할 때에는 이물질이 없는 깨끗한 상수도 물을 3%이내에서 사용합니다. 과도한 가수는 접착성능 저하 등의 성능변화를 가져올 수 있습니다.
3. 다른 제품이나 이물질을 혼합, 사용하지 마십시오.
4. 사용후 남은 제품은 공기가 통하지 않도록 밀폐하여 보관하십시오. 공기 유입시 굳어지는 현상이 있을 수 있습니다.

유해, 위험성에 따른 경고 조치사항

1. 제품은 사용 후 공기가 유입되지 않도록 밀폐하여 보관하며 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 놓아두십시오.
2. 작업시 발생하는 먼지가 기관지로 흡입되지 않도록 마스크를 착용하고 작업하십시오.
3. 제품은 경우에 따라(작업자 체질)장기적 흡입 및 피부 접촉시 두통, 현기증, 피부염 등을 일으킬 수 있으니 절대적으로 섭취하거나 증기 흡입, 피부접촉을 피하십시오.
4. 작업장은 환기가 원활한 상태에서 작업하십시오.
5. 먹거나 눈 및 피부 접촉 시 전문의의 진단을 요하며, 구토 시에는 기도가 막히지 않도록 조심스럽게 유도하십시오. 전문의 진단시 물질안전보건자료(MSDS)를 참조하십시오.
6. 용도 이외의 사용은 절대 금합니다.

TERRACO offers a comprehensive range of products and services for most concrete and finishing needs. Please contact the TERRACO Technical Service Department or your local TERRACO agent for further information, samples, demonstrations and instructor services. The information given in this leaflet is based upon laboratory research, as well as extensive field work and application. All products are sold subject to standard conditions of sale which are available on request. This information is based on TERRACO's present state of knowledge and is intended to provide general information on TERRACO's products and their methods of use. The prospective user is recommended to determine the suitability of TERRACO's suggestions and products before adopting them on a commercial scale.

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

RUSSIA:

OOO Terraco Sweden Ltd, Russia

Tel: +7 095 101 2237

Fax: +7 095 927 3881

E-mail: terraco@online.ru

Web: www.terraco.ru

OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7 (0)4212 431 933

Fax: +7 (0)4212 431 977

E-mail: terracoVostok@terraco.khn.ru

CHINA:

Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.

Tel: +86 (0)20 8758 2600,

Fax: +86 (0)20 8526 8056

E-mail: sales@terraco.com.cn

Web: www.terraco.com.cn

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.

Tel: +86 (0)21 6210 2048

Fax: +86 (0)21 6252 0547

Email: sales@terraco.com.cn

JORDAN:

Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.

Tel: +962 (0)6 552 7140, 553 0229, 551 4037

Fax: +962 (0)6 553 6560

E-mail: terraco@nol.com.jo

Web: www.terraco.jo

EGYPT:

Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.

Tel: +20 (0)2 8340 004, 832 3584

Fax: +20 (0)2 8340 004, 832 3584

E-mail: terraco@terraco.com.eg

UAE:

Terraco UAE Ltd

Tel: +971 (0)6 543 3565

Fax: +971 (0)6 543 3558

E-mail: terraco@emirates.net.ae

TURKEY:

Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS

Tel: +90 (0)222 236 0423

Fax: +90 (0)222 236 0425

E-mail: terraco@terraco.com.tr

Web: www.terraco.com.tr

THAILAND:

Terraco Industry (Thailand) Limited

Tel: +66 (0)2 948 5558

Fax: +66 (0)2 948 5540

E-mail: terraco@terraco.co.th

VIETNAM:

Terraco Vietnam Co., Ltd

Tel: +84 (0)650 820100

Fax: +84 (0)650 820101

E-mail: terraco_vietnam@hcm.vnn.vn

SOUTH KOREA:

Terraco Korea Co., Ltd

Tel: +82 (0)43 645 8814

Fax: +82 (0)43 643 9429

E-Mail: terraco@terraco.co.kr

Web: www.terraco.co.kr

IRELAND:

Terraco Technical Centre, Ireland

Tel: +353 (0) 404 66555

Fax: +353 (0) 404 66654

E-mail: technical-centre@terraco.com

Web: www.terraco.com