

개 요

테라페이스트 P21 은 고품질의 친환경 타일접착제로서 접착력, 탄성, 흐름저항성과 작업성이 우수하여 석고보드, CRC, 콘크리트, ALC 등의 바탕면에도 시공이 가능하며 신규현장 및 보수공사에 탁월한 성능을 발휘합니다.

물 성 자 료

제 품 명	테라페이스트 P21
주요성분	특수 아크릴 공중합체, 필러, 첨가제
사 용 량	2.0~2.5 Kg/m ² (바탕면에 따라 사용량 가감있음)
부착가능시간(오픈타임)	약 25분 (현장여건에 따라 가감있음)
포 장	20kg 플라스틱용기
저 장	개봉하지 않은 상태에서 6 개월

특 성

- 테라페이스트 P21 은 접착강도가 우수하고 내구성이 탁월합니다.
- 흐름저항성과 작업성이 우수합니다.
- VOCs, 포름알데히드 등의 유해물질 방출이 없는 친환경제품입니다.

용 도

- 실내의 도자기질 타일(300x600mm, 약 3.5Kg 까지의 타일)의 접착에 사용합니다.
- 석고보드, CRC, 콘크리트, ALC 등의 바탕면에 시공합니다.

바탕면준비

1. 콘크리트는 충분히 양생시킨후(3~4주) 시공합니다.
2. 바탕면의 접착제찌꺼기, 페인트, 기름, 레이턴스 등의 이물질을 깨끗이 제거합니다.
3. 돌기부분은 그라인딩하여 평활도를 유지하여야 하며, 크랙이나 기공 등으로 손상된 부위는 전처리작업으로 평활하게 해 줍니다.
4. 흡수가 심한 바탕면의 경우에는 미리 물을 뿌리고 바탕면 내부로 스며들게 하여 흡수성이 완화되도록 합니다.
5. 햇빛으로 뜨거워진 표면은 미리 물을 뿌려 온도를 식혀줍니다.
6. ALC 면처럼 고흡수성 바탕면의 경우에는 프라이머를 도포해 줍니다.

시공 및 기구

시공방법

1. 테라페이스트 P21 을 5~10mm 의 요철흠손으로 바탕면에 고르게 도포합니다. 1 회 도포면적은 오픈타임을 고려하여 2m² 이내로 합니다.
2. 요철흠손으로 도포된 테라페이스트 P21 에 타일이 균일하게 점착되도록 고무망치 등으로 가볍게 두드리며 점착합니다.
3. 테라페이스트 P21 을 도포한 후 타일 부착시간이 늦어지면 점착성능이 급격하게 떨어지므로 반드시 부착가능시간 (오픈타임) 이내에 타일을 부착합니다. 부착가능시간(오픈타임)은 온도, 습도, 바람의 영향을 받으므로 타일을 붙였다가 떼었을 때 테라페이스트 P21 이 70%이상 균일하게 묻었을 때를 부착가능시간(오픈타임)으로 합니다.
4. 타일은 밑에서부터 위로 시공하며, 스페이서를 이용하여 줄눈간격을 유지합니다.
5. 시공도구와 장비는 시공후 즉시 깨끗한 물로 세척하여 완전히 건조시킨후 보관합니다.

포장 및 저장

- 테라페이스트 P21은 20Kg 플라스틱용기로 공급됩니다.
- 다른 제품이나 이물질이 혼입되지 않도록 주의하십시오.
- 보관시 직사광선, 비나 눈으로부터 보호되는 서늘한 장소에 보관하십시오.
- 개봉하지 않은 상태로 6 개월간 보관이 가능합니다.

시공시주의사항

1. 타일 뒷면이 오염되었을 경우 반드시 깨끗하게 청소후 사용합니다.
2. 타일 부착시간의 지연은 타일박리 및 탈락의 원인이 되므로 부착가능시간(오픈타임) 이내에 타일을 부착합니다.
3. 고온건조 또는 직사광선 노출시 부착가능시간(오픈타임)이 급격히 짧아질 수 있으므로 유의하십시오.
4. 타일 및 바탕면의 수축/팽창을 고려하여 신축줄눈을 시공합니다.
5. 바탕면 및 타일의 종류에 따라 건조기간이 길어질 수 있습니다.
6. 페인트면, 합판, 철판 등 특수하지면 시공시 반드시 당사와 협의하시기 바랍니다.
7. 5~35℃에서 시공하시고, 제품이 완전한 건조전에 충격, 동결, 수분 접촉을 금합니다.
8. 다른 제품이나 이물질을 혼합, 사용하지 마십시오.
9. 사용후 남은 제품은 공기가 통하지 않도록 밀폐하여 보관하십시오. 공기 유입시 굳어지는 현상이 있을 수 있습니다.
10. 현장에 반입된 제품은 직사광선 및 악천후로부터 보호가 되며, 서늘하고 습기가 적은 장소에 보관하십시오.

유해, 위험성에 따른 경고 조치사항

1. 제품은 사용 후 공기가 유입되지 않도록 밀폐하여 보관하며 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 놓아두십시오.
2. 제품은 경우에 따라(작업자 체질)장기적 흡입 및 피부 접촉시 두통, 현기증, 피부염 등을 일으킬 수 있으니 절대적으로 섭취하거나 증기 흡입, 피부접촉을 피하십시오.
3. 먹거나 눈 및 피부 접촉 시 전문의의 진단을 요하며, 구토 시에는 기도가 막히지 않도록 조심스럽게 유도하십시오. 전문의 진단시 물질안전보건자료(MSDS)를 참조하십시오.
4. 용도 이외의 사용은 절대 금합니다.

기술 지원

1. 테라코코리아(주)는 건축재료의 접착, 내, 외부 마감과 관련한 폭넓은 제품과 서비스를 제공합니다.
2. 제공되는 자료는 테라코코리아(주) 기술연구소의 연구뿐 아니라 오랜 현장 활동을 통해 얻은 실질적 경험을 토대로 하여 만들어 졌습니다.
3. 모든 제품들은 판매상의 표준 조건에 준하여 판매되며 주문 또한 가능합니다.
4. 이 자료는 테라코코리아(주)의 지식을 기초로 하였으며 테라코코리아(주)의 제품과 제품의 사용방법에 대한 전반적인 정보를 제공하기 위하여 제작되었습니다.
5. 제품 사용을 희망하시는 분은 해당 영업소 및 서울 영업소에 구입을 요청하실 수 있으며 처음 테라코코리아(주) 제품을 사용하시는 고객은 제품 사용에 대한 적합성 여부를 담당자와 상의후 구입을 권합니다.
6. 보다 자세한 정보나 샘플, 샘플시공, 교육서비스를 원하는 개인 및 단체(시공회사)는 테라코코리아(주)의 고객지원팀이나 기술연구소 또는 해당지역의 테라코코리아(주) 영업소로 연락바랍니다.

※ 고객지원팀 TEL) 02 547-4604, 561-1551 FAX) 02 567-1771
기술연구소 TEL) 043 645-8814 FAX) 043 652-9429

TERRACO offers a comprehensive range of products and services for most concrete and finishing needs. Please contact the TERRACO Technical Service Department or your local TERRACO agent for further information, samples, demonstrations and instructor services. The information given in this leaflet is based upon laboratory research, as well as extensive field work and application. All products are sold subject to standard conditions of sale which are available on request. This information is based on TERRACO's present state of knowledge and is intended to provide general information on TERRACO's products and their methods of use. The prospective user is recommended to determine the suitability of TERRACO's suggestions and products before adopting them on a commercial scale.

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

RUSSIA:

OOO Terraco Sweden Ltd, Russia
Tel: +7 095 101 2237
Fax: +7 095 927 3881
E-mail: terraco@online.ru
Web: www.terraco.ru

OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7 (0)4212 431 933
Fax: +7 (0)4212 431 977
E-mail: terracoVostok@terraco.khn.ru

CHINA:

Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.
Tel: +86 (0)20 8758 2600,
Fax: +86 (0)20 8526 8056
E-mail: sales@terraco.com.cn
Web: www.terraco.com.cn

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.

Tel: +86 (0)21 6210 2048
Fax: +86 (0)21 6252 0547
Email: sales@terraco.com.cn

JORDAN:

Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.
Tel: +962 (0)6 552 7140, 553 0229, 551 4037
Fax: +962 (0)6 553 6560
E-mail: terraco@nol.com.jo
Web: www.terraco.jo

EGYPT:

Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.
Tel: +20 (0)2 8340 004, 832 3584
Fax: +20 (0)2 8340 004, 832 3584
E-mail: terraco@terraco.com.eg

UAE:

Terraco UAE Ltd
Tel: +971 (0)6 543 3565
Fax: +971 (0)6 543 3558
E-mail: terraco@emirates.net.ae

TURKEY:

Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS
Tel: +90 (0)222 236 0423
Fax: +90 (0)222 236 0425
E-mail: terraco@terraco.com.tr
Web: www.terraco.com.tr

THAILAND:

Terraco Industry (Thailand) Limited
Tel: +66 (0)2 948 5558
Fax: +66 (0)2 948 5540
E-mail: terraco@terraco.co.th

VIETNAM:

Terraco Vietnam Co., Ltd
Tel: +84 (0)650 820100
Fax: +84 (0)650 820101
E-mail: terraco_vietnam@hcm.vnn.vn

SOUTH KOREA:

Terraco Korea Co., Ltd
Tel: +82 (0)43 645 8814
Fax: +82 (0)43 643 9429
E-Mail: terraco@terraco.co.kr
Web: www.terraco.co.kr

IRELAND:

Terraco Technical Centre, Ireland
Tel: +353 (0) 404 66555
Fax: +353 (0) 404 66654
E-mail: technical-centre@terraco.com
Web: www.terraco.com