

개 요

바르네 완결 방수액은 고급 지방산과 특수 첨가제를 사용하여 방수성이 매우 우수합니다. 몰탈, 콘크리트, 레미콘에 혼합하여 사용하면 양호한 방수 성능 및 접착성을 발휘합니다.

물 성 자 료

제 품 명	바르네 방수 완결
성 분	고급 지방산, 특수첨가제
색 상	유백색
표준 사용량	바르네 방수 완결 6kg : 물 1 드럼(약 180kg)
포 장	2kg x 6ea/박스, 4kg x 6 통/박스, 6kg x 4 통/박스, 18kg 플라스틱용기
유통기한	개봉하지 않은 상태에서 6 개월

특 성

1. 바르네 방수 완결은 고급 지방산을 주성분으로 하여 방수성이 매우 우수합니다.
2. 공정이 간단하여 인건비 절감 및 공사단축 등으로 이어지는 경제적인 효과를 볼 수 있습니다.
3. 초고농축 제품으로 소량으로 대량의 방수면적을 시공할 수 있으며 목욕탕, 지하실, 화장실, 옥상바닥, 발코니 등의 방수재로 사용 가능합니다.

용 도

1. 목욕탕, 화장실, 정화조, 발코니 등
2. 지하실, 구조물, 내외벽, 옥상 바닥 등
3. 몰탈, 콘크리트, 레미콘 혼합 및 타일의 줄눈

혼 합

1. 바르네 방수 완결 1 통(6kg) : 물 1 드럼(180kg), 물에 30 배 정도를 희석하여 용도에 맞게 사용하십시오.
2. 적용부위에 따라 희석비를 조절하십시오.

바탕면준비

1. 바탕면은 견고하고 오염이 없는 면이어야 합니다.
2. 크랙이 3mm 이상인 경우에는 보수를 진행하고 방수시공을 진행합니다.
3. 먼지와 이물질을 깨끗이 제거합니다. 연마작업 후에는 진공청소기로 먼지를 깨끗하게 제거합니다.
4. 바탕면은 백화나 기름때, 페인트류는 침투를 저하시키는 원인이 되므로 반드시 제거되어야 합니다.

시공 및 기구

방수액 도포시공

1. 제품 사용전 흔들어 사용하십시오.
2. 물과 희석한 방수액을 붓, 롤러 등을 사용하여 시공부위에 적용하여 사용하십시오.
3. 누락되는 부위가 발생하지 않도록 도포하여 주시고 방수액이 뭉치지 않도록 주의하여 시공합니다.

페이스트 도포시공

1. 물과 희석한 방수액을 시멘트와 혼합하여 흙손 등 도구를 이용하여 2~3mm 두께로 시공하십시오.
2. 방수시공면이 누락되는 부위가 없도록 시공합니다.

작업 환경

1. 직사광선, 바람, 고온 등에 의한 외부환경에서의 작업시에는 급속한 건조가 예상되므로 시트, 차양막 등을 사용하여 양생합니다.
2. 시공부위의 양생시 외부로부터의 충격이나 영향을 줄 수 있는 것들로 부터 차단하여야 합니다.

포장 및 저장

1. 바르네 완결은 2kg x 6 통/Box, 4kg x 6 통/박스, 6kg x 4 통/박스, 18kg 플라스틱용기에 포장되어 공급됩니다.
2. 다른 제품이나 오염된 물, 이물질이 혼입되지 않도록 주의합니다.
3. 보관시 서늘하고 직사광선과 습기로부터 보호될 수 있는 장소에 보관합니다.
4. 운송 및 보관 시 포장된 용기가 파손되지 않도록 주의합니다.
5. 처음 포장된 상태로 6개월간 보관하실 수 있습니다.

시공시주의사항

1. 바탕면의 먼지, 기름 등 이물질을 완전히 제거한 후 시공하십시오.
2. 사용전 충분히 흔들어 주십시오.
3. 충분한 방수성능의 발휘를 위하여 5℃ 이상에서 시공합니다.
4. 충분한 양생후 후속공정을 실시하고 양생속도는 작업여건에 따라 차이가 발생할수 있습니다.

유해, 위험성에 따른 경고 조치사항

1. 사용하고 남은 제품은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
2. 제품은 경우에 따라(작업자 체질)장기적 흡입 및 피부 접촉시 두통, 현기증, 피부염 등을 일으킬 수 있으니 절대적으로 섭취하거나 증기 흡입, 피부접촉을 피합니다.
3. 작업장은 환기가 원활한 상태에서 작업합니다.
4. 먹거나 눈 및 피부 접촉 시 전문의의 진단을 요하며, 구토 시에는 기도가 막히지 않도록 조심스럽게 유도합니다. 전문의 진단시 물질안전보건자료(MSDS)를 참조합니다.
5. 용도 이외의 사용은 절대 금합니다.

기술 지원

1. 테라코코리아(주)는 건축물, 내, 외부 마감과 관련한 폭넓은 제품과 서비스를 제공합니다.
2. 제공되는 자료는 테라코코리아(주) 기술센터의 연구뿐 아니라 오랜 현장 활동을 통해 얻은 실질적 경험을 토대로 하여 만들어 졌습니다.
3. 모든 제품들은 판매상의 표준 조건에 준하여 판매되며 주문 또한 가능합니다.
4. 이 자료는 테라코코리아(주)의 지식을 기초로 하였으며 테라코코리아(주)의 제품과 제품의 사용방법에 대한 전반적인 정보를 제공하기 위하여 제작되었습니다.
5. 제품 사용을 희망하시는 분은 해당 영업소 및 서울 영업소에 구입을 요청하실 수 있으며 처음 테라코코리아(주) 제품을 사용하시는 고객은 제품 사용에 대한 적합성 여부를 담당자와 상의후 구입을 권합니다.
6. 보다 자세한 정보나 샘플, 샘플시공, 교육서비스를 원하는 개인 및 단체(시공회사)는 테라코코리아(주)의 고객지원팀이나 기술센터 또는 해당지역의 테라코코리아(주) 영업소로 연락바랍니다.

※ 고객지원팀	TEL) 02 547-4604, 561-1551	FAX) 02 567-1771
광주기술센터	TEL) 031 767-4621	FAX) 031 767-4625

TERRACO offers a comprehensive range of products and services for most concrete and finishing needs. Please contact the TERRACO Technical Service Department or your local TERRACO agent for further information, samples, demonstrations and instructor services. The information given in this leaflet is based upon laboratory research, as well as extensive field work and application. All products are sold subject to standard conditions of sale which are available on request. This information is based on TERRACO's present state of knowledge and is intended to provide general information on TERRACO's products and their methods of use. The prospective user is recommended to determine the suitability of TERRACO's suggestions and products before adopting them on a commercial scale.

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

RUSSIA:**OOO Terraco Sweden Ltd, Russia**

Tel: +7 095 101 2237

Fax: +7 095 927 3881

E-mail: terraco@online.ru

Web: www.terraco.ru

OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7 (0)4212 431 933

Fax: +7 (0)4212 431 977

E-mail: terracoVostok@terraco.khn.ru

CHINA:**Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.**

Tel: +86 (0)20 8758 2600,

Fax: +86 (0)20 8526 8056

E-mail: sales@terraco.com.cn

Web: www.terraco.com.cn

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.

Tel: +86 (0)21 6210 2048

Fax: +86 (0)21 6252 0547

Email: sales@terraco.com.cn

JORDAN:**Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.**

Tel: +962 (0)6 552 7140, 553 0229, 551 4037

Fax: +962 (0)6 553 6560

E-mail: terraco@nol.com.jo

Web: www.terraco.jo

EGYPT:**Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.**

Tel: +20 (0)2 8340 004, 832 3584

Fax: +20 (0)2 8340 004, 832 3584

E-mail: terraco@terraco.com.eg

UAE:**Terraco UAE Ltd**

Tel: +971 (0)6 543 3565

Fax: +971 (0)6 543 3558

E-mail: terraco@emirates.net.ae

TURKEY:**Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS**

Tel: +90 (0)222 236 0423

Fax: +90 (0)222 236 0425

E-mail: terraco@terraco.com.tr

Web: www.terraco.com.tr

THAILAND:**Terraco Industry (Thailand) Limited**

Tel: +66 (0)2 948 5558

Fax: +66 (0)2 948 5540

E-mail: terraco@terraco.co.th

VIETNAM:**Terraco Vietnam Co., Ltd**

Tel: +84 (0)650 820100

Fax: +84 (0)650 820101

E-mail: terraco_vietnam@hcm.vnn.vn

SOUTH KOREA:**Terraco Korea Co., Ltd**

Tel: +82 (0)43 645 8814

Fax: +82 (0)43 643 9429

E-Mail: terraco@terraco.co.kr

Web: www.terraco.co.kr

IRELAND:**Terraco Technical Centre, Ireland**

Tel: +353 (0) 404 66555

Fax: +353 (0) 404 66654

E-mail: technical-centre@terraco.com

Web: www.terraco.com