

TiPt5Si
(a)
1 TiPt5Si 91 wt%
2 fcc TiPt3 9 wt%
Rwp = 10.6 %
I − Ibg (arb. units)
1
2
(b)
TiPt5Si annealed, ordered P4/mmm, refined the same way as the mixed model Rwp = 10.6 %
TiPt5Si annealed, Ti/Si/Pt site-mixed parent Rwp = 24.6 %
TiPt5Si annealed, ordered P4/mmm without the fcc phase, refined the same way Rwp = 16.0 %
Iobs − Icalc
20
40
60
80
100
2θ (deg)
(c)
counts
12.8
13.2
26.0
26.4
32.0
32.4
34.5
34.8
35.1
2θ (deg)
(d)
counts
obs − calc
39.6
40.0
40.4
2θ (deg)