

ZrPt5Si
(a)
1 ZrPt5Si 97 wt%
2 ZrPt3 3 wt%
Rwp = 8.8 %
I − Ibg (arb. units)
1
2
(b)
ZrPt5Si annealed, ordered P4/mmm Rwp = 8.8 %
ZrPt5Si annealed, ordered P4/mmm, refined the same way as the mixed model Rwp = 8.4 %
ZrPt5Si annealed, Zr/Si/Pt site-mixed parent Rwp = 23.6 %
Iobs − Icalc
20
40
60
80
100
120
140
2θ (deg)
(c)
counts
12.4
12.8
13.2
22.0
22.4
22.8
25.6
26.0
31.6
32.0
32.4
34.2
34.5
34.8
37.8
38.0
38.2
2θ (deg)
2θ (deg)