

TiPt5Si
(a)
1 TiPt5Si 91 wt%
2 fcc TiPt3 9 wt%
Rwp = 10.6 %
I − Ibg (arb. units)
1
2
(b)
TiPt5Si annealed, ordered P4/mmm Rwp = 10.6 %
TiPt5Si annealed, ordered P4/mmm, refined the same way as the mixed model Rwp = 10.6 %
TiPt5Si annealed, Ti/Si/Pt site-mixed parent Rwp = 24.6 %
Iobs − Icalc
20
40
60
80
100
2θ (deg)
(c)
counts
12.8
13.2
22.4
22.8
26.0
26.4
32.0
32.4
34.5
34.8
35.1
39.6
39.9
40.2
2θ (deg)
46.2
46.5
46.8
2θ (deg)