

Gd2Fe3Ge5
1 Gd(FeGe)2 25 wt%
2 GdFe0.37Ge2 CeNiSi2 49 wt%
3 Gd0.5Fe3Ge3 YCo6Ge6 24 wt%
4 Ge 2 wt%
Rwp = 9.4 %
predicted Gd2Fe3Ge5, simulated
I − Ibg (arb. units)
1
2
3
4
20
40
60
80
100
2θ (deg)