

Sc2Pd5Au
(a)
1 Sc2Pd5Au L12 partly ordered 100 wt%
Rwp = 7.2 %
I − Ibg (arb. units)
1
(b)
L12 Sc(Pd,Au)3, partial Sc order Rwp = 7.2 %
predicted Pbam Rwp = 9.0 %
Iobs − Icalc
20
40
60
80
100
120
2θ (deg)
(c)
counts
15.0
16.5
18.0
counts
21.6
22.2
22.8
2θ (deg)