

LaNiSi3
1 La3Ni3Si7 51 wt%
2 LaNiSi2 31 wt%
3 Si 10 wt%
4 LaNi6Si6 P4nbm 8 wt%
Rwp = 10.6 %
predicted LaNiSi3, simulated
I − Ibg (arb. units)
1
2
3
4
20
40
60
80
100
2θ (deg)