

ZrPt5Si
(a)
1 ZrPt5Si 97 wt%
2 ZrPt3 3 wt%
Rwp = 8.8 %
I − Ibg (arb. units)
1
2
(b)
ZrPt5Si annealed, ordered P4/mmm, refined the same way as the mixed model Rwp = 8.4 %
ZrPt5Si annealed, Zr/Si/Pt site-mixed parent Rwp = 23.6 %
ZrPt5Si annealed, ordered P4/mmm without ZrPt3, refined the same way Rwp = 10.5 %
Iobs − Icalc
20
40
60
80
100
120
140
2θ (deg)
(c)
counts
12.4
12.8
13.2
25.6
26.0
31.6
32.0
32.4
34.2
34.5
34.8
2θ (deg)
(d)
counts
obs − calc
37.75
38.00
38.25
38.50
47.00
47.25
47.50
47.75
2θ (deg)