

GdSn6Co4
1 Gd0.34Co3Sn2.92 38 wt%
2 Gd3Sn13Co4 27 wt%
3 GdCo0.27Sn2 CeNiSi2 17 wt%
4 SnCo 13 wt%
5 Sn 5 wt%
Rwp = 7.8 %
predicted GdSn6Co4, simulated
I − Ibg (arb. units)
1
2
3
4
5
20
40
60
80
100
2θ (deg)