

ZrPt5Si
annealed: ZrPt5Si 97 wt%, Rwp = 8.8 %
as cast: ZrPt5Si 29 wt%, Rwp = 7.7 %
40
60
80
100
2θ (deg)
31
32
33
2θ (deg)
40
41
42
43
2θ (deg)
TiPt5Si
annealed: TiPt5Si 91 wt%, Rwp = 10.6 %
as cast: TiPt5Si 62 wt%, Rwp = 6.1 %
20
40
60
80
100
2θ (deg)
22.4
22.8
2θ (deg)
32.0
32.4
2θ (deg)
41.6
42.4
2θ (deg)
GdPt2Ge
annealed: GdPt2Ge 94 wt%, Rwp = 11.6 %
as cast: GdPt2Ge 100 wt%, Rwp = 6.8 %
20
40
60
80
100
2θ (deg)
19.6
20.0
20.4
2θ (deg)
31.5
32.0
32.5
2θ (deg)
39.2
40.0
2θ (deg)