



Tubos para uso mecánico

Tabla de peso por unidad de longitud (Kg/m)

Diámetro		Espesores (mm)			
Nominal	Exterior	Laminados en caliente sin decapar			
(Pulg)	(mm)	2,90	3,20	3,60	4,00
2	60,30	4,043	4,573		
2 1/2	76,10	5,162	5,839		
3	88,90		6,771	7,674	
4	114,30			9,840	11,012

Medidas factibles de fabricación. Consultar medidas con stock disponible y plazos de entrega para productos contra pedido.
Longitudes: Estándar 6.400 mm, máxima 8.000 mm, mínima 6.000 mm.

Norma IRAM-IAS U 500-2592

Grado de Acero	Resistencia a la tracción mínima [MPa]	Límite de fluencia mínimo [MPa]		Alargamiento de rotura mínimo $\epsilon_0=50$ mm [%]	
		Sección circular	Cuadrada y rectangular	Sección circular	Cuadrada y rectangular
TE-20	310	200	220	15	13
TE-22	320	215	237	22	20
TE-30	460	295	325	19	17
TE-36	500	355	390	19	17

Versión 01. Mayo 07

Siderar SAIC se reserva el derecho de modificar los datos aquí expresados sin previo aviso.