

Carex-45 1000

El Carex-45 1000 es un producto natural en polvo fino, que está constituido químicamente por Carbonato de Calcio (CaCO_3), el cual se extrae de rocas calizas, procesado por vía seca y de uso industrial.

Ventajas

Aporta consistencia a los productos y otorga adecuada retención de humedad. En algunos procesos aumenta la cremosidad y proporciona una mejor incorporación de colorantes, aceites, esencias, entre otros. Mejora el desempeño mecánico de los materiales.

Aplicaciones

- Partes para automotores.
- Cargas y rellenos en la industria de jabones y detergentes.
- Para varias industrias entre las que están las de partes para automotores.
- Fabricación de productos a base de resinas (cascos y estructuras plásticas), fabricación de materiales aislantes y fabricación de pegantes industriales.

Características Técnicas

Propiedades Físicas

Presentación / textura: Material en polvo fino.

Densidad aparente: 1.30 – 1.40 g/mL.

Humedad, a 105°C: 0.5% máx.

Color: Blanco.

Granulometría

Residuo en tamiz Malla 325 (45 micras): 2.0% máx.

Propiedades Químicas

Calcio, como CaCO_3 : 93.0% mín.

Magnesio, como MgCO_3 : 5.0% máx.

Hierro total, como Fe_2O_3 : 0.3% máx.

Silicio, como SiO_2 : 4.0% máx.

Pérdidas por calcinación: 40.0% - 44.0%.

Presentación: Big bag por 1000 kg.

Durabilidad: Doce (12) meses en su empaque original sellado y protegido de la humedad.

Recomendaciones

Debe guardarse en recintos cerrados y bajo techo para protegerlos de la humedad del ambiente y del piso, para lo cual debe almacenarse sobre estibas en su empaque original bien cerrado.

Asistencia Técnica

IMPADOC S.A. Trabaja día a día con sus clientes asegurando mediante su grupo técnico, el óptimo conocimiento y uso de los productos para la construcción y la industria. Si tiene alguna inquietud o sugerencia, comuníquese al correo electrónico: asistenciatecnica@impadoc.com

La información proporcionada en este documento corresponde a datos característicos de productos suministrados por Impadoc S.A. y no garantiza el correcto uso por parte del cliente. La venta se realiza bajo la aprobación del cliente respecto a la conformidad del producto con sus requisitos, independiente de los usos particulares. Si se presenta algún incumplimiento a las condiciones del contrato establecido, el cliente tiene 30 días después del despacho para realizar el respectivo reclamo, siempre y cuando lo haya almacenado en óptimas condiciones.

OFICINA Y PLANTA CALI Dirección km 7 vía Jamundí - Cascajal PBX: (572) 555 2406
e-mail: ventas@impadoc.com - Cali – Colombia

OFICINA Y PLANTA SIBATÉ km 0 + 750 m Vía Silvania, Parque Industrial Tequendama IV. PBX: (571) 3571800
e-mail: ventasbogota@impadoc.com - Sibaté - Colombia.