

YESO NATURAL HEMIDRATO

Es un producto en polvo proveniente de la deshidratación del yeso natural, el cual se ha molido y calcinado para obtener el sulfato de calcio hemihidratado. Presenta alta calidad, dureza, resistencia y en conjunto con su finura le permite obtener una mezcla con excelente acabado.

Ventajas

El yeso natural hemidrato, permite al usuario la preparación de estucos para la construcción obteniendo acabados de color claro, trabajables y resistentes.

Aplicaciones

El yeso natural hemidrato está diseñado para la preparación de estucos convencionales con la adición de cargas inertes de relleno y otros materiales cementantes.

Características Técnicas

Propiedades Físicas

*Densidad aparente: 1.0 a 1.25 g/mL.

*Relación agua / polvo en peso: 0.7 mL/g.

Tiempo de fraguado: Máx. 10 minutos en condiciones normales (23-25 C°, 50-70% HR, agitación mecánica).

*Color: Blanco crema (según patrón).

Granulometría

*Residuo en tamiz Malla 200 (75 micras): 5% máx.

**Estas propiedades se reportan en el certificado de análisis a solicitud del cliente.*

Presentación: Empaque de polipropileno laminado por 25 kg y big bag por 860 kg.

Durabilidad: Tres (3) meses en su empaque original sellado y protegido de la humedad.

Recomendaciones

El yeso natural hemidrato se puede mezclar con cementos pórtland, caolínes y carbonatos de calcio para la preparación de estucos de acabado.

El tiempo de fraguado, dureza, plasticidad y adherencia puede acondicionarse con el tipo de uso y el modo de aplicación, usando los modificadores que actúan sobre los yesos hemidratos.

Recomendaciones

Se recomienda preparar sólo el yeso que alcance a ser usado antes de que se complete el tiempo de fraguado, para evitar desperdicio y problemas de calidad.

En aplicaciones superficiales, se deben garantizar las condiciones para evitar que la pasta de yeso pierda el agua de amasado necesaria para la hidratación completa. Se debe evitar la exposición del producto al agua o humedad excesiva.

Conserve los sacos en un lugar seco y sobre estibas, y cierre herméticamente los sacos en uso.

Por ser un producto sensible a la humedad ambiental, pueden presentarse variaciones en su tiempo de fraguado dentro del tiempo establecido como durabilidad, sin que ello afecte las propiedades de desempeño al ser aplicado.

Asistencia Técnica

IMPADOC S.A. Trabaja día a día con sus clientes asegurando mediante su grupo técnico, el óptimo conocimiento y uso de los productos para la construcción y la industria. Si tiene alguna inquietud o sugerencia, comuníquese al correo electrónico: asistenciatecnica@impadoc.com

La información proporcionada en este documento corresponde a datos característicos de productos suministrados por Impadoc S.A. y no garantiza el correcto uso por parte del cliente. La venta se realiza bajo la aprobación del cliente respecto a la conformidad del producto con sus requisitos, independiente de los usos particulares. Si se presenta algún incumplimiento a las condiciones del contrato establecido, el cliente tiene 30 días después del despacho para realizar el respectivo reclamo, siempre y cuando lo haya almacenado en óptimas condiciones.

OFICINA Y PLANTA CALI Dirección km 7 vía Jamundí - Cascajal PBX: (602) 555 2406
e-mail: ventas@impadoc.com - Cali – Colombia

OFICINA Y PLANTA SIBATÉ km 0 + 750 m Vía Silvania, Parque Industrial Tequendama IV. PBX: (601) 3571800
e-mail: ventasbogota@impadoc.com - Sibaté - Colombia.