

YESO ESCAYOLA

Es un producto en polvo proveniente de la deshidratación del yeso natural, el cual se ha molido y calcinado para obtener el sulfato de calcio hemihidratado. Presenta alta calidad, dureza, resistencia y en conjunto con su finura le permite obtener una mezcla con excelente acabado.

Ventajas

El YESO ESCAYOLA le permite al usuario la preparación de estucos o rellenos (pañetes) para la construcción obteniendo acabados de color claro, trabajables y resistentes en superficies verticales u horizontales en interiores.

Ofrece alta compatibilidad con los componentes de la mezclas tradicionales, excelente adherencia a sustratos y una cremosidad óptima para el rendimiento de su aplicación.

Aplicaciones

Ha sido diseñado para la preparación de estucos convencionales con la posible adición de cemento y cargas inertes de relleno para obtener una mezcla muy trabajable.

Características Técnicas

*Densidad aparente: 1.0 a 1.25 g/mL.

*Relación agua / polvo en peso: 0.7 mL/g.

*Tiempo de fraguado: Máximo 10 minutos en condiciones normales (23-25 C°, 50-70% HR, agitación mecánica).

*Pureza total (Sulfato de Calcio): 92 - 95%.

*Color: Blanco crema (según patrón).

*Residuo en tamiz Malla 200 (75 micras): 5% máx.

**Estas propiedades se reportan en el certificado de análisis a solicitud del cliente.*

Presentación: Empaque de polipropileno laminado reforzado con liner por 25 kg ó big bag por 860 kg.

Recomendaciones

El YESO ESCAYOLA se puede mezclar con cementos pórtland, caolínes y carbonatos de calcio para la preparación de estucos de acabado.

El tiempo de fraguado, dureza, plasticidad y adherencia puede acondicionarse con el tipo de uso y el modo de aplicación, usando los modificadores que actúan sobre los yesos hemidratos.

Prepare sólo el producto que alcance a ser usado antes de que se complete el tiempo de fraguado del YESO ESCAYOLA (Máx. 10 minutos) para evitar desperdicio y problemas de calidad.

Recomendaciones

Revise la superficie de aplicación evitando que absorba demasiada agua e interfiera en la correcta hidratación del yeso en la mezcla.

Para su conservación, evite la exposición del producto al agua, al suelo directo, al sol ó a humedad excesiva. Por ser un producto sensible a la humedad ambiental, pueden presentarse variaciones en su tiempo de fraguado dentro del tiempo establecido como durabilidad (6 meses en su empaque original), sin que ello afecte las propiedades de desempeño al ser aplicado.

Asistencia Técnica

IMPADOC S.A. Trabaja día a día con sus clientes asegurando mediante su grupo técnico, el óptimo conocimiento y uso de los productos para la construcción y la industria. Si tiene alguna inquietud o sugerencia, comuníquese al correo electrónico: asistenciatecnica@impadoc.com

La información proporcionada en este documento corresponde a datos característicos de productos suministrados por Impadoc S.A. y no garantiza el correcto uso por parte del cliente. La venta se realiza bajo la aprobación del cliente respecto a la conformidad del producto con sus requisitos, independiente de los usos particulares. Si se presenta algún incumplimiento a las condiciones del contrato establecido, el cliente tiene 30 días después del despacho para realizar el respectivo reclamo, siempre y cuando lo haya almacenado en óptimas condiciones.

OFICINA Y PLANTA CALI Dirección km 7 vía Jamundí - Cascajal PBX: (602) 555 2406
e-mail: ventas@impadoc.com - Cali – Colombia

OFICINA Y PLANTA SIBATÉ km 0 + 750 m Vía Silvania, Parque Industrial Tequendama IV. PBX: (601) 3571800
e-mail: ventasbogota@impadoc.com - Sibaté - Colombia.