

Aquablocker Acrílico

Es un recubrimiento acrílico impermeable flexible de color blanco, formulado con materias primas de alto desempeño seleccionadas cuidadosamente para ofrecer impermeabilización de techos y cubiertas.

Ventajas

- Producto listo para usar.
- Una vez curado, forma una barrera que impermeabiliza la superficie tratada en techos y cubiertas, previniendo filtraciones y posibles daños estructurales.
- Debido a su consistencia presenta una excelente facilidad de aplicación utilizando brocha y/o rodillo, lo que brinda más rapidez y optimiza tiempo de obra.
- Presenta una flexibilidad adecuada para adaptarse a movimientos estructurales menores, como dilataciones y contracciones por cambios de temperatura, evitando fisuras en su capa. Además, cuenta con la resistencia óptima para soportar estas fuerzas de movimiento.
- Permite ser aplicado sobre superficies irregulares o con formas complejas, como juntas, curvas o esquinas.
- Aumenta la resistencia al envejecimiento, reduce el riesgo de fisuras y descamaciones de la superficie tratada.
- Es resistente a rayos UV, por lo que es apto para superficies en intemperie.
- La superficie tratada con Aquablocker Acrílico es lisa e impermeable, por lo que es más fácil de limpiar.
- Puede servir como capa base para otros revestimientos si es necesario.

Aplicaciones

Para impermeabilizar: techos y terrazas, balcones, canales y cubiertas planas o inclinadas y paredes en exteriores.

Puede aplicarse sobre superficies de concreto, fibrocemento, cerámicas no esmaltadas, tejas cerámicas, morteros tradicionales de arena y cemento.

Características Técnicas

Los datos aquí consignados corresponden a temperaturas de 23-25°C, y humedad relativa de 50-70%; para temperaturas superiores o inferiores pueden presentarse variaciones que no afectan la calidad del producto.

Color*	Blanco
Densidad*	1.3 - 1.4 g/mL
Viscosidad Brookfield	15000 – 25000 cps
Sólidos por peso	60% ± 1%
Porcentaje de elongación (rotura)*	Mayor a 160%
Consumo*	1.3 - 1.5 kg/m ² x 1 mm de espesor***
Tiempo de secado*	4 - 6 horas por capa**
Rango de temperatura de aplicación	5 °C hasta 35 °C
Presentación	Galón y cuñete.
Durabilidad	Vida útil de 6 meses en su envase original, cerrado y sellado a partir de su fecha de fabricación, almacenado bajo techo, sobre estibas y protegido de fuentes de calor.

*Estas propiedades se reportan en el certificado de análisis a solicitud del cliente.

**En diferentes condiciones se pueden presentar variaciones en el tiempo de secado.

***Dependiendo de la porosidad y la textura del sustrato puede variar el consumo final del producto.

Aquablocker Acrílico

Preparación y aplicación

Preparación de la superficie

Antes de aplicar el producto, asegúrese de que la superficie esté limpia, libre de polvo, suciedad, grietas, fisuras y humedad visible. Realice las reparaciones necesarias para lograr una base pareja y nivelada. Verifique que la temperatura del sustrato esté entre 5 °C y 35 °C. Si es mayor, humedezca la superficie aplicando agua potable con un rodillo y deje secar.

- **Superficie de concreto:** Limpiar restos de desmoldantes, no aplicar sobre concreto con menos de 7 días de colocado o desencofrado.
- **Superficie cerámica sin esmaltar:** Realice previamente un tratamiento con Aquablocker Acrílico diluido al 10% con agua potable, asegúrese que las tejas cerámicas no estén sueltas antes de aplicar el producto.
- **Pañetes o revoques:** Verifique que la superficie haya completado su proceso de curado, con un tiempo mínimo de 48 horas después de su aplicación.
- **Sobre fibrocemento:** Realice previamente un tratamiento con Aquablocker Acrílico diluido al 10% con agua potable, luego verifique que la estructura esté completamente fija, sin tornillería suelta, y asegúrese de que se haya realizado previamente tratamiento de juntas. Si es necesario, repare la instalación adecuadamente.

Aplicación del producto

Mezcle bien el Aquablocker Acrílico en su recipiente hasta obtener una pasta homogénea. Aplique una capa uniforme sobre la superficie con brocha o rodillo. Deje secar entre 4 y 6 horas antes de aplicar la segunda capa en sentido perpendicular a la anterior. Asegúrese de cubrir por completo zonas críticas como juntas y bordes.

Generalmente son suficientes (2) dos capas de Aquablocker Acrílico para un óptimo desempeño.

IMPORTANTE: Producto NO tóxico.

Recomendaciones

1. El almacenamiento debe hacerse bajo techo en un lugar fresco y ventilado, separado del piso y de las paredes sobre estibas, protegido de temperaturas extremas. No coloque a exposición al sol.
2. El Aquablocker Acrílico debe ser consumido en la mayor brevedad posible después de ser abierto, ya que por ser un producto base acuosa es sensible a la contaminación de hongos y bacterias, a pesar de contener aditivos que lo protegen, y a la pérdida de agua por evaporación.
3. No aplicar Aquablocker Acrílico en zonas de tráfico vehicular o alto tráfico peatonal.
4. No aplicar Aquablocker Acrílico en tanques u otro tipo de depósito de agua.
5. No aplicar Aquablocker Acrílico si sobre superficies hay presencia de rocío o con una humedad mayor a 2% o si la superficie es propensa a un remonte de humedad.
6. No aplicar Aquablocker Acrílico sobre superficies esmaltadas o vitrificadas o sobre superficies de baja porosidad.
7. En cada aplicación, debe asegurarse que el envase quede debidamente cerrado.
8. Si se prevé lluvia durante la aplicación del producto o en las siguientes 8 horas, proteja el área de la lluvia durante las primeras 4 horas posteriores a la aplicación. En zonas con alta humedad, es indispensable cubrir el área con plásticos para resguardarla de la lluvia hasta por 12 horas después de la aplicación.
9. Revisar la ficha de datos de seguridad para más información sobre medidas de seguridad y manejo ambiental.

Aquablocker Acrílico

Las recomendaciones anteriores se fundamentan por la experiencia del fabricante y el diseño de la formulación, este queda exento de toda responsabilidad en las variaciones de las condiciones y formas de uso realizadas por el consumidor. El comportamiento del producto y el resultado final, dependerán del manejo dado por el usuario y el seguimiento estricto a las especificaciones del material y su aplicación.

Asistencia Técnica

IMPADOC S.A. Trabaja día a día con sus clientes asegurando mediante su grupo técnico, el óptimo conocimiento y uso de los productos para la construcción y la industria. Si tiene alguna inquietud o sugerencia, comuníquese al correo electrónico:

asistenciatecnica@impadoc.com

La información proporcionada en este documento corresponde a datos característicos de productos suministrados por Impadoc S.A. y no garantiza el correcto uso por parte del cliente. La venta se realiza bajo la aprobación del cliente respecto a la conformidad del producto con sus requisitos, independiente de los usos particulares. Si se presenta algún incumplimiento a las condiciones del contrato establecido, el cliente tiene 30 días después del despacho para realizar el respectivo reclamo, siempre y cuando lo haya almacenado en óptimas condiciones.