

Estuco 3 en 1

Estuco 3 en 1 es un estuco en polvo diseñado para aplicación en interiores, fabricado con ligantes, agregados y aditivos de alta calidad que le brindan excelentes propiedades de trabajabilidad y adherencia, para uso sobre muros y cielos en obra gris.

Ventajas

- Listo para usar, fácil de aplicar.
- Alta economía, con calidad garantizada.
- Presenta tiempos de trabajo óptimos que aumentan el rendimiento de mano de obra, sin provocar desperdicio de material.

Aplicaciones

Permite dar acabado final y optimiza su desempeño en obra. Puede aplicarse sobre rellenos, pañetes y morteros tradicionales, placas lisas de concreto vaciado in situ, siempre en interiores.

Características Técnicas

* Consumo: 1 - 1.3 kg/m² por milímetro de espesor, dependiendo del tipo y nivel de la superficie.

Tiempo de fraguado: 50 a 70 minutos en condiciones normales de humedad y temperatura (23-25°C, 50-70% H;R).

*Tiempo de secado en capas de 1 mm de espesor: Mínimo 20 minutos en condiciones normales de humedad y temperatura (23-25°C, 50-70% H.R).

*Color: Blanco crema a blanco grisáceo.

**Estas propiedades se reportan en el certificado de análisis a solicitud del cliente.*

Presentación: Empaque de polipropileno laminado por 20 kg

Durabilidad: Tres (3) meses sin liner - seis (6) meses con liner, en su empaque original sellado y protegido de la humedad.

Preparación y aplicación

- Retire el polvo y las partículas sueltas de las superficies a aplicar. Use mascarilla para polvos durante su preparación.
- Adicione el polvo al agua de amasado, luego mezcle muy bien para evitar la formación de grumos con la mano enguantada o preferiblemente con espátula de tres pulgadas hasta obtener una pasta con la consistencia adecuada para su aplicación. Para preparar cantidades mayores a 1/4 de cuñete, utilice un mezclador mecánico a baja revolución (máximo 400 rpm) y mezcle durante un máximo de 120 segundos hasta obtener una pasta uniforme.
- Para la primera capa extienda el producto en capas horizontales o verticales, deje endurecer lo suficiente y luego aplique las siguientes capas de forma alternada, las capas pueden ser de un espesor de hasta máximo 3 mm. El espesor total máximo de la aplicación no debe sobrepasar los 10 mm.
- Entre capa y capa afine o asiente el producto con la llana, compactando y sellando mejor la superficie.
- Generalmente son suficientes (4) cuatro capas de Estuco 3 en 1 para un acabado satisfactorio.
- El Estuco 3 en 1 se puede utilizar para empastar sobre aplicaciones con más de 12 horas en su primera capa dando las cuatro capas de pulimento sin retraerse.

Recomendaciones

- Conserve el producto en un lugar seco y protegido de la humedad. Este producto es altamente sensible al agua.
- Preparar sólo el material que alcance a aplicar antes de 40 minutos, tiempo en que se inicia su fraguado (evite rebatir), una vez se consuma lavar el recipiente con agua libre de impurezas.
- No mezcle el Estuco 3 en 1 con otra sustancia o producto, utilice solo agua potable, libre de contaminantes.
- Deje secar el Estuco 3 en 1 antes de aplicar la pintura, 24 a 48 horas de ser necesario.
- Limpiar periódicamente con una espátula la llana.
- La calidad en el acabado final depende de la habilidad del estucador, de la correcta aplicación del producto, del estado de la superficie y del seguimiento de estas instrucciones.
- El agua para la mezcla deberá ser limpia libre de ácidos, aceites, sales, materias orgánicas u otra sustancia que pueda perjudicar la calidad, la resistencia o durabilidad del producto.
- Para no afectar la adherencia del Estuco 3 en 1 cuando se aplique sobre placas lisas de concreto, retire completamente los residuos de desmoldantes o grasas.
- No aplique Estuco 3 en 1 sobre superficies con humedades, baños, cocinas y no pegue sobre baldosas ni enchapes de ningún tipo.
- El Estuco 3 en 1 no debe ser aplicado sobre pinturas.