

【별표 10】

1차측배관 밸브류 규격

(제14조 제1항 관련) <개정 12.11.5, 15.5.21, 16.7.25, 17.11.24, 20.4.29>

구 분	BALL VALVE, GATE VALVE, GLOBE VALVE, BUTTERFLY VALVE, STRAINER												
MATERIAL - BODY	강 재: ASTM A105, KS D 3562 SPPS380, KS D 3710 SF 440A, SPS-KFCA-D4107-5010 SCPH 2 or VdTÜV 399/3 1.0432 스테인리스 강재: ASTM A312 TP304(TP316), KS D 3576 STS304(STS316), ASTM A182 F304(F316), ASTM A351 CF8(CF8M), ASTM A240 304(316), EN 10216-5 1.4301(1.4404) or EN 10283 1.4308(1.4408) 주 철 품: ASTM A395(60-40-18, 65-45-15), ASTM A 536(60-40-18, 65-45-12), SPS-KFCA-D4302-5016 GCD450 or EN 1563 (EN-GJS-450-10, EN-GJS-450-18)												
- TRIM	• ASTM A312 TP304(TP316), KSD3576, STS304(STS316), ASTM A182 F304(F316), ASTM A351 CF8(CF8M), ASTM A240 304(316), EN 10216-5 1.4301(1.4404) or EN 10283 1.4308(1.4408) • STRAINER의 SCREEN은 STS316(STS304) 재질 사용												
DESIGN RATING	[120 °C, 16 bar] and [KS 20K or ANSI #300]												
OTHER	• OPERATOR: GEAR(BUTTERFLY) or HAND(BALL & GATE) • TYPE: B. B OS & Y(GATE) • 25A 이하의 소구경 밸브류 : 나사이음 가능 • SEAL MATERIAL : METAL SEAL • STRAINER MESH 규격 : 10 MESH 기준 (단, 용접형 판형열교환기 전단 또는 40A 이하는 20 MESH) • GASKET: COMP. NONASBESTOS (50A 이하 1.5mm THK, 65A 이상 3mm THK) • 스트레이너 내장형 밸브(일체형)를 설치할 경우에는 각각의 규격을 만족하여야 한다. • 상기 명기된 재질코드 이외를 사용하고자 하는 경우는 아래의 증빙자료를 제시하여 확인을 받아야 합니다. <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>세부사항</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>등급조건</td><td>▪ 120℃ and 16bar 이상 [20K 또는 ANSI #300] 여부 확인 가능 증빙자료</td></tr> <tr> <td>재질확인 성적서</td><td>▪ 밸브 사용 재질(Body, Trim)의 재질 확인 시험성적서 : 화학성분 분석, 물리적성질 분석(인장강도, 항복강도, 연신율 등) ▪ 사용 재질의 자체분석결과(mill sheet)를 참고할 수 있음</td></tr> <tr> <td>사용압력조건의 안전성</td><td>▪ 사용 온도 및 압력 조건 적합여부 확인 가능한 증빙 자료</td></tr> <tr> <td>제조사 책임배상</td><td>▪ 제조물 책임: 관련 적합함을 확인하였음에도 제품의 결함 등으로 발생한 피해에 대해서는 제조사의 책임하에 인정 가능함</td></tr> <tr> <td>기 타</td><td>▪ 재질은 원재료에 대한 기준임(표면처리 조건 제외)</td></tr> </tbody> </table>	구 분	세부사항	등급조건	▪ 120℃ and 16bar 이상 [20K 또는 ANSI #300] 여부 확인 가능 증빙자료	재질확인 성적서	▪ 밸브 사용 재질(Body, Trim)의 재질 확인 시험성적서 : 화학성분 분석, 물리적성질 분석(인장강도, 항복강도, 연신율 등) ▪ 사용 재질의 자체분석결과(mill sheet)를 참고할 수 있음	사용압력조건의 안전성	▪ 사용 온도 및 압력 조건 적합여부 확인 가능한 증빙 자료	제조사 책임배상	▪ 제조물 책임: 관련 적합함을 확인하였음에도 제품의 결함 등으로 발생한 피해에 대해서는 제조사의 책임하에 인정 가능함	기 타	▪ 재질은 원재료에 대한 기준임(표면처리 조건 제외)
구 분	세부사항												
등급조건	▪ 120℃ and 16bar 이상 [20K 또는 ANSI #300] 여부 확인 가능 증빙자료												
재질확인 성적서	▪ 밸브 사용 재질(Body, Trim)의 재질 확인 시험성적서 : 화학성분 분석, 물리적성질 분석(인장강도, 항복강도, 연신율 등) ▪ 사용 재질의 자체분석결과(mill sheet)를 참고할 수 있음												
사용압력조건의 안전성	▪ 사용 온도 및 압력 조건 적합여부 확인 가능한 증빙 자료												
제조사 책임배상	▪ 제조물 책임: 관련 적합함을 확인하였음에도 제품의 결함 등으로 발생한 피해에 대해서는 제조사의 책임하에 인정 가능함												
기 타	▪ 재질은 원재료에 대한 기준임(표면처리 조건 제외)												