MS7277 – TRAVA PARAFUSO TORQUE ALTO



Sobre o Produto

O MS7277 é um fixador anaeróbico de alta viscosidade e alta resistência, desenvolvido para travar e vedar parafusos, porcas e prisioneiros de grande dimensão. Sua fórmula evita o afrouxamento causado por vibrações, impactos e variações térmicas, proporcionando fixação permanente e proteção contra vazamentos e corrosão.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Torque alto para fixações permanentes
✓ Alta viscosidade e excelente preenchimento
✓ Trava e veda simultaneamente
✓ Resistente à vibração e impactos
✓ Excelente resistência química

Indicações

Indicado para fixação de parafusos e prisioneiros de grande diâmetro (M25 a M80), flanges, conjuntos mecânicos e equipamentos sujeitos a elevadas cargas e vibrações. Recomendado para folgas de até 0,20 mm.

Modo de Uso

1. Limpe e seque completamente as superfícies.
2. Aplique o produto preenchendo uniformemente as roscas.
3. Monte o conjunto imediatamente.
4. Aguarde 24 horas para atingir a resistência máxima.
5. Para desmontagem, aqueça a região a aproximadamente 250 °C e utilize ferramentas adequadas.

Desempenho de Cura

Adesivo anaeróbico monocomponente que cura na ausência de ar entre superfícies metálicas. A resistência funcional é obtida em poucas horas, atingindo a cura total em 24 horas. O tempo de cura pode variar conforme o tipo de material, a folga entre as peças e a temperatura de aplicação.

Propriedades

Análise	Resultados Obtidos
Cor	vermelho
Viscosidade	6.000 a 8.000 cps
Cura Inicial	≤ 30 min
Cura Total	24 h
Densidade a 25°c	1,11 a 1,13 g/ml
Ponto de fulgor (TCC)	> 93°C
Tempo de armazenamento a 20°C	18 meses

Propriedades do Material Curado

Análise	Resultados Obtidos
Coeficiente de Dilatação Térmica	$0,8 \times 10^{-6}\ K^{-1}$
Condutividade Térmica	0,1 W/(m·K)
Calor Específico	0,3 kJ/(kg·K)
Aparencia	Sólido vermelho
Temperatura de operação	-60 a 150°C
Preenchimento de folga	0,25 mm
Torque de quebra N.m (Kgf.cm)	25 a 45 (250 a 450)
Torque Residual N.m (Kgf.cm)	25 a 45 (250 a 450)

Resistência Química/ Solventes

Solvente	Temp. °c	500 h	1000 h
Acetona	22	95	95
Etanol	22		
Óleo de Motor	22	100	100
Gasolina	125		
Fluido de Freio	22	90	90
Água/Glicol (50/50)	87		

Equivalência

- Loctite: 274 / 277

Código do Produto

Conteúdo	Código
10 g	10098
50 g	10099