MS1166 – TRAVA ROLAMENTO

Cinza• Alta Viscosidade



Sobre o Produto

O MS7635 é um adesivo anaeróbico tixotrópico de alta viscosidade e alta resistência, desenvolvido para a fixação de peças cilíndricas, como buchas, rolamentos, luvas, mancais e eixos. Sua formulação permite preencher folgas de até 0,25 mm, proporcionando união permanente, eliminando folgas e aumentando a resistência mecânica do conjunto.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Alta viscosidade para preenchimento de folgas
✓ Alta resistência mecânica
✓ Ideal para peças cilíndricas
✓ Resistente a vibrações e impactos
✓ Excelente resistência química

Indicações

Indicado para fixação de rolamentos, buchas, luvas, mancais, eixos, polias e demais componentes cilíndricos, especialmente em montagens com folgas de até 0,25 mm.

Modo de Uso

1. Limpe e seque completamente as superfícies.
2. Aplique o produto preenchendo toda a folga entre as peças.
3. Monte o conjunto conforme o tipo de encaixe.
4. Aguarde 24 horas para obter a resistência máxima.
5. Para desmontagem, aqueça a região a aproximadamente 250 °C.

Desempenho de Cura

Adesivo anaeróbico monocomponente que cura na ausência de ar entre superfícies metálicas. A resistência funcional é obtida em poucas horas, atingindo a cura total em 24 horas. O tempo de cura varia conforme o material, a folga entre as peças e a temperatura de aplicação.

Propriedades

Análise	Resultados Obtidos
Aparencia	liquido pastoso cinza
Densidade	1.12 ± 0.10 g/cm
Resistência ao Cisalhamento 22–40 N/mm²	≥ 14 MPa

Propriedades do Material Curado

Análise	Resultados Obtidos
Coeficiente de Dilatação Térmica	$100 \times 10^{-6}\ K^{-1}$
Condutividade Térmica	0,1 W/(m·K)
Calor Específico	0,3 kJ/(kg·K)
Aparência	Sólido roxo
Temperatura de operação	-60 a 150°C
Resistência à pressão N/mm (PSI)	≥ 35 (≥5.000)

Resistência Química/ Solventes

Solvente	Temp. °c	1000 h
Óleo de Motor	125	100
Fluido de Freio	22	
Água	87	

Código do Produto

Conteúdo	Código
50 g	10105

Preenchimento de folgas: 0,50