VEDANTE LÍQUIDO 204

TekBond



Sobre o Produto

O Vedante Líquido 204 TekBond é um vedante anaeróbico desenvolvido para vedação de flanges e conexões roscadas. Sua fórmula líquida preenche microfolgas, formando uma vedação segura e resistente contra vazamentos de água, óleo, combustíveis e outros fluidos, além de facilitar futuras desmontagens.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Substitui fitas veda rosca convencionais
✓ Excelente vedação para flanges e roscas
✓ Resistente à água, óleo e combustíveis
✓ Fácil aplicação e alta durabilidade
✓ Evita vazamentos e corrosão

Indicações

Indicado para vedação de flanges, conexões roscadas, tubulações e sistemas hidráulicos ou pneumáticos.

Modo de Uso

1. Aplique o produto sobre a rosca ou flange limpa e seca.
2. Faça a montagem imediatamente e aguarde a cura inicial para obter a vedação eficiente.

Análises Típicas

Análise	Resultados Obtidos
Aplicação	Flanges / Roscas
Cor	Branco
Cura Inicial	≤ 20 min
Temperatura de Trabalho	-20 °C a +150 °C
Preenchimento de Folgas	Até 0,30 mm
Viscosidade (25 °C)	26.000 a 32.000 cP

Código do Produto

Conteúdo	Código
100 g	10092

PU 55 – COLA PARA-BRISA

TekBond



Sobre o Produto

O PU 55 TekBond é um adesivo de poliuretano monocomponente de alta performance, desenvolvido para colagem e substituição de para-brisas automotivos. Proporciona excelente aderência, alta resistência mecânica e elasticidade, garantindo uma fixação segura e durável.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Alta resistência de colagem
✓ Excelente elasticidade
✓ Formação rápida de película
✓ Resistente às vibrações e intempéries
✓ Ideal para instalação de para-brisas

Indicações

Indicado para colagem e vedação de para-brisas, vidros automotivos e componentes que exigem alta resistência estrutural.

Modo de Uso

1. Aplique o produto sobre a superfície limpa e preparada, conforme o processo de instalação.
2. Posicione o vidro e respeite o tempo de cura recomendado antes de liberar o veículo.

Análises Típicas

Análise	Resultados Obtidos
Cor	Preto
Embalagem	Cartucho 405 g / 310 ml
Formação de Película	30–70 min
Alongamento	500%
Temperatura de Trabalho	-40 °C a +80 °C
Dureza (Shore A)	60
Profundidade de Cura (24 h)	3 mm

Código do Produto

Conteúdo	Código
405 g / 310 ml	10093