MS7190 – FORMADOR DE JUNTAS

Roxo - Veda Flanges



Sobre o Produto

O MS7190 é um vedante anaeróbico monocomponente em gel, de média resistência, desenvolvido para vedação de flanges e conexões metálicas. Sua formulação proporciona vedação eficiente contra vazamentos de líquidos e gases, sendo indicada para caixas de engrenagens, motores, válvulas e conexões flangeadas, com excelente resistência química e mecânica.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Vedação eficiente para flanges e conexões metálicas
✓ Resiste a óleo, combustíveis e fluidos industriais
✓ Baixa resistência à pressão logo após a montagem
✓ Excelente resistência química
✓ Preenche folgas de até 0,50 mm

Indicações

Indicado para vedação de flanges, caixas de engrenagens, motores, válvulas, conexões metálicas, tubulações e sistemas de GLP, água e outros fluidos.

Modo de Uso

1. Limpe e seque completamente as superfícies.
2. Aplique um cordão contínuo do produto sobre a área de vedação.
3. Monte o conjunto imediatamente após a aplicação.
4. Aguarde 24 horas para atingir o máximo desempenho.
5. Para desmontagem, aqueça a região a aproximadamente 250 °C, quando necessário.

Desempenho de Cura

Produto anaeróbico monocomponente que cura na ausência de ar entre superfícies metálicas. A resistência funcional é obtida em poucas horas, atingindo a cura total em 24 horas. O desempenho pode variar conforme o material, a folga entre as peças e a temperatura de aplicação.

Propriedades

Análise	Resultados Obtidos
Cor	Roxo
Viscosidade	150.000 A 375.000 CPS
Cura Inicial	30–60 min
Cura Total	24 h
Faixa de Temperatura	-53 °C a +150 °C
Resistência ao Cisalhamento	≥ 5 N/mm²
Densidade a 25°c	1,09 a 1,11 g/ml
Ponto de fulgor (TCC)	> 93°C
Tempo de armazenamento a 20°C	18 meses

Propriedades do Material Curado

Análise	Resultados Obtidos
Coeficiente de Dilatação Térmica	$0,8 \times 10^{-6}\ K^{-1}$
Condutividade Térmica	0,1 W/(m·K)
Calor Específico	0,3 kJ/(kg·K)
Aparência	Sólido roxo
Temperatura de operação	-60 a 150°C
Resistência à pressão N/mm (PSI)	≥ 35 (≥5.000)

Preenchimento de folgas: 0,50

Resistência Química/ Solventes

Solvente	Temp. °c	1000 h
Óleo de Motor	125	100

Código do Produto

Conteúdo	Código
50 g	10106