

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	134
Descrição Básica:	GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL
Unidade de Cálculo:	KG
Normas Técnicas:	ABNT NBR 15049:2004.
Imagem:	



Informações Gerais:	Argamassa pré-dosada composta de cimento Portland, areia de quartzo e aditivos dosados. É fornecido pronto para o uso, bastando a adição de água na proporção recomendada para se obter a consistência e resistência mecânica. Aplicação em grauteamento de máquinas e equipamentos não sujeitos à vibração, ancoragem de tirantes e chumbadores, reforço de fundações e estruturas, fixação de placas e tirantes, e outras. Espessuras de 10 a 50 mm por camada, espessuras maiores podem ser admitidas com a adição de até 50% de brita 0 em peso. Trabalhabilidade por 30 minutos (a 20°C) após a adição de água ao produto, não contém adição de cloretos, retração compensada, resistência à carbonatação, elevadas resistências com rápida desforma, autoadensável. Embalado em sacos de 25 kg.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 04 02 18 00 00 00: Graute; - 0M 20 10 05 00 00 00: Outros materiais cimentícios.
Atualizado em:	2020-08-21 00:00:00