

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	516
Descrição Básica:	ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35)
Unidade de Cálculo:	KG
Normas Técnicas:	ABNT NBR 9910:2017
Imagem:	



Informações Gerais:	Asfaltos modificados para impermeabilização sem adição de polímeros. São betumes asfálticos que foram modificados pela passagem de ar através de sua massa exposta a elevadas temperaturas, um tratamento que diminui sua suscetibilidade térmica quando aplicado. A depender da utilização do asfalto modificado, é conveniente adotar um dos tipos normatizados. O tipo II tem ponto de amolecimento entre 75 a 95 °C. Utilizado como sistema de impermeabilização moldado in loco, para colagem de mantas asfálticas e para rejuntamento de pavimentos de placas de concreto.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 04 10 10 02 00 00: Impermeabilização betuminosa; - 0M 20 10 07 01 01 00: Asfalto.
Atualizado em:	2019-05-17 00:00:00