

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	1325
Descrição Básica:	CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2)
Unidade de Cálculo:	KG
Normas Técnicas:	ABNT NBR 5903:2015, NBR 11888:2015, NBR 8269:2014, NBR 6658:2020.
Imagem:	



Informações Gerais:	Chapa de aço carbono para uso geral sem tratamento anticorrosivo (chapa preta) e sem tratamento adicional de acabamento. Laminação a frio (chapa fina a frio - C.F.F) é o processo de conformação mecânica do aço em temperatura ambiente, que sucede à laminação a quente, com o objetivo de nivelamento e redução da espessura. Utilização em aplicações diversas na construção civil. Peso estimado de 7,20 Kg/m². Para efeito de coleta considerar dimensões de 1200 X 3000 mm.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 92 22 10 00 00 00: Chapas; - 0M 20 20 01 01 00 00: Aços carbono.
Atualizado em:	2018-10-08 00:00:00