

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	1355
Descrição Básica:	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 14 MM
Unidade de Cálculo:	M2
Normas Técnicas:	NBR ISO 1954:2006, NBR ISO 1096:2006, NBR ISO 2074:2012, NBR ISO 12466-1:2012, NBR ISO 12466-2:2012
Imagem:	
Informações Gerais:	Chapa/painel multilaminado, constituído por lâminas de madeira sobrepostas em sentido alternado, prensadas sobre alta temperatura com a utilização de resina fenólica 100% à prova d'água. Este compensado tem seu uso bastante amplo na construção civil, podendo estar presente em várias etapas da obra. Além da grande utilização em formas de concreto para vigas, pilares, fundações e lajes, também é muito comum em tapumes, barracões de obra, bandejas de proteção. Permite o reaproveitamento das formas de 4 a 6 vezes, se utilizadas de acordo com as regras de manuseio e utilização. Também conhecido por madeirite rosa, ou madeirite para forma, ou madeirite para tapume.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 92 22 02 02 00 00: Painel compensado de madeira; - 0M 20 30 03 01 00 00: Madeira.
Atualizado em:	2020-02-17 00:00:00