

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	1360
Descrição Básica:	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 6 MM
Unidade de Cálculo:	M2
Normas Técnicas:	NBR ISO 1954:2006, NBR ISO 1096:2006, NBR ISO 2074:2012, NBR ISO 12466-1:2012, NBR ISO 12466-2:2012
Imagem:	



Informações Gerais:	Chapa/painel multilaminado de alta resistência, confeccionado com miolo de madeira reflorestada e capa em madeira nobre e cujas lâminas são de madeira selecionadas, secas em estufa, sobrepostas em sentido alternado e prensadas sobre alta temperatura com a utilização de resina fenólica, aumentando sua durabilidade diante de alterações climáticas e ambientes hostis, devido ao seu processo de colagem que é 100% à prova d'água. É bastante resistente a água e umidade, sendo utilizada na indústria naval, além da construção civil e indústria moveleira, como por exemplo, fabricação de móveis, mezaninos, arquibancadas, revestimentos internos e externos, pisos, barracões de obra, artesanato, coberturas, prateleiras, embalagem, carrocerias de caminhão, palcos e até em construções pesadas. Pequenas variações dimensionais são toleradas.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 92 22 02 02 00 00: Painel compensado de madeira; - 0M 20 30 03 01 00 00: Madeira.
Atualizado em:	2020-02-17 00:00:00