

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	1379
Descrição Básica:	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32
Unidade de Cálculo:	KG
Normas Técnicas:	NBR 11.578; NBR 16697:2018
Imagem:	



Informações Gerais:	Pó fino, com propriedades aglomerantes, aglutinantes ou ligantes, que com a adição de água, se torna uma pasta homogênea, capaz de endurecer e conservar sua estrutura, mesmo em contato novamente com a água. O Cimento Portland Composto gera calor numa velocidade menor do que o pelo Cimento Portland Comum. Os cimentos CP II são ditos compostos pois apresentam, além da sua composição básica (clínquer+gesso), a adição de outro material. Seu uso, portanto, é mais indicado em lançamentos maciços de concreto, onde o grande volume da concretagem e a superfície relativamente pequena reduzem a capacidade de resfriamento da massa. Este cimento também apresenta melhor resistência ao ataque dos sulfatos contidos no solo. Recomendado para obras correntes de engenharia civil sob a forma de argamassa, concreto simples, armado e protendido, elementos pré-moldados e artefatos de cimento. É comercializado normalmente em sacos de 50 Kg. O número 32 indica a classe de resistência (25, 32 e 40). As classes de resistência apontam os valores mínimos de resistência à compressão (expressos em megapascal - MPa) garantidos pelos fabricantes, após 28 dias de cura.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 92 10 02 02 00 00: Cimento; - 0M 20 10 05 03 03 00: Cimento composto CP-II.
Atualizado em:	2023-02-22 00:00:00