

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	1523
Descrição Básica:	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)
Unidade de Cálculo:	M3
Normas Técnicas:	NBR 7212:2021, NBR 8953:2015
Imagem:	



Informações Gerais:	Concreto não estrutural de baixa trabalhabilidade, com lançamento direto da bica do caminhão betoneira para as fôrmas ou em carrinhos de mão e giricas (não bombeável - sem disponibilização da bomba). A classe C15 indica o valor do fck = 15 MPa. Utilizado em lastros de piso, regularizações e peças pré-moldadas. O concreto usinado é dosado na empresa prestadora de serviços de concretagem incluindo material e o transporte para o local da obra. Os preços para este insumo são majoritariamente coletados na capital e região metropolitana. Não inclui o serviço de bombeamento, nem os de lançamento, espalhamento, adensamento.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 04 02 02 02 00 00: Concreto usinado para uso convencional.
Atualizado em:	2023-06-16 00:00:00