

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	1524
Descrição Básica:	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)
Unidade de Cálculo:	M3
Normas Técnicas:	NBR 7212:2021, NBR 14026:2012, NBR 8953:2015.
Imagem:	
Informações Gerais:	O concreto usinado é dosado na empresa prestadora de serviços de concretagem incluindo material, transporte em caminhão betoneira e serviço de bombeamento com bomba estacionária (sem lançamento/espalhamento/adensamento no pavimento). Os preços para este insumo são majoritariamente coletados na capital e região metropolitana, e por isso, considera-se que está incluso o transporte dentro do limite da região metropolitana (considerado o transporte somente para perímetro urbano nas proximidades da usina). A classe C20 indica o valor do fck = 20 MPa.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 04 02 02 06 00 00: Concreto usinado bombeável.
Atualizado em:	2023-06-16 00:00:00