

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	4115
Descrição Básica:	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO
Unidade de Cálculo:	M
Normas Técnicas:	NBR 6232:2013, NBR 9480:2009, NBR 16143:2013
Imagem:	



Informações Gerais:	Por ser um produto de reflorestamento, praticidade, atender em diversos usos na construção civil, além do custo reduzido e fácil manuseio, possui boa aceitação comercial. A madeira roliça tratada pode ser utilizada em construções rústicas como estruturas de telhados, casas, pontes, passarelas, playgrounds, coberturas, mirantes, telhados, galpões. Após secagem, limpeza e classificação, as peças de madeira são submetidas a vácuo e pressão sendo "PREMATIZADAS" em autoclave, até que haja total saturação do alburno e o cerne por capilaridade, sempre de acordo com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Na coleta de outras madeiras nativas, distintas do eucalipto, estas devem ser equivalentes ao insumo descrito quanto ao uso e preço, bem como devidamente legalizadas e certificadas.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- OM 20 30 03 01 00 00: Madeira.
Atualizado em:	2020-02-17 00:00:00