

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	4727
Descrição Básica:	PEDRA BRITADA N. 5 (76 A 100 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
Unidade de Cálculo:	M3
Normas Técnicas:	NBR 9938:2013, NBR 9935:2011, NBR 9939:2011, NBR 7809:2019, NBR 10341:2006, NBR 7211:2009, NBR 7389-2:2009, NBR 9917:2009, NBR 15577:2018 - PARTES 1 ATÉ 7, NBR 12583:2017, NBR NM 26:2009, NBR NM 53:2009, NBR NM 45:2006, NBR NM 46:2003, NBR
Imagem:	
Informações Gerais:	Produto de britagem que passa por lavagem, na faixa granulométrica de 76 a 100 mm por definição da ABNT 7211 e usualmente encontrado nas mesmas dimensões no comércio. Utilizada em estações de tratamento de esgoto, drenos, reforços de pistas, aterros e fossas sépticas. Coletar pedra britada originária, ou de gnaiss, ou de granito ou de basalto. Material pronto, após britagem, preço oferecido na pedreira pelo fornecedor. O preço não inclui a carga do material em caminhão, nem transporte/frete ao local da obra.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 92 02 06 00 00 00: Pedras britadas.
Atualizado em:	2023-08-30 00:00:00