

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	4748
Descrição Básica:	PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
Unidade de Cálculo:	M3
Normas Técnicas:	NBR 9938:2013, NBR 9935:2011, NBR 9939:2011, NBR 7809:2019, NBR 10341:2006, NBR 7211:2009, NBR 7389-2:2009, NBR 9917:2009, NBR 15577:2018 - PARTES 1 ATÉ 7, NBR 12583:2017, NBR NM 26:2009, NBR NM 53:2009, NBR NM 45:2006, NBR NM 46:2003, NBR
Imagem:	
Informações Gerais:	A brita corrida, ou bica corrida, é um conjunto de pedra britada, pedrisco e pó de pedra obtidos após a primeira britagem, sem passar por processo de peneiração, portanto sem graduação definida. É usada como material de base e sub-base para pavimentação de estradas e pisos de concreto. A composição granulométrica deste material está vinculada ao tipo de rocha, variando conforme a extração da lavra. Coletar pedra britada originária, ou de gnaiss, ou de granito ou de basalto. Preço oferecido na pedreira/jazida pelo fornecedor para o material pronto, não inclui a carga do material em caminhão, nem transporte/frete ao local da obra.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 92 02 06 30 00 00: Bica corrida.
Atualizado em:	2023-08-30 00:00:00