

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	13284
Descrição Básica:	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40
Unidade de Cálculo:	KG
Normas Técnicas:	NBR 5.736; NBR 16697:2018
Imagem:	
Informações Gerais:	Apresenta maior impermeabilidade e durabilidade, além de baixo calor de hidratação, assim como alta resistência à expansão devido à reação álcali-agregado, além de ser resistente a sulfatos. É um cimento que pode ter aplicação geral em argamassas de assentamento, revestimento, argamassa armada, de concreto simples, armado, protendido, projetado, rolado, magro e outras. Mas é particularmente vantajoso em obras de concreto-massa, tais como barragens, peças de grandes dimensões, fundações de máquinas, pilares, obras em ambientes agressivos, tubos e canaletas para condução de líquidos agressivos, esgotos e efluentes industriais, concretos com agregados reativos, pilares de pontes ou obras submersas, pavimentação de estradas e pistas de aeroportos.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 92 10 02 02 00 00: Cimento; - 0M 20 10 05 03 05 00: Cimento alto forno CP-III.
Atualizado em:	2023-02-22 00:00:00