

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	14041
Descrição Básica:	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C10, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)
Unidade de Cálculo:	M3
Normas Técnicas:	ABNT NBR 7212:2021 Errata 1:2021,NBR 8953:2015.
Imagem:	
Informações Gerais:	Concreto não estrutural de baixa trabalhabilidade, com lançamento direto da bica do caminhão betoneira para as fôrmas ou em carrinhos de mão e giricas (não bombeável - sem disponibilização da bomba). A classe C10 indica o valor do fck = 10 MPa. Utilizado em lastros de piso, regularizações e peças pré-moldadas. O concreto usinado é dosado na empresa prestadora de serviços de concretagem incluindo material e o transporte para o local da obra. Os preços para este insumo são majoritariamente coletados na capital e região metropolitana. Não inclui o serviço de bombeamento/lançamento/adensamento no pavimento.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 04 02 02 02 00 00: Concreto usinado para uso convencional.
Atualizado em:	2023-06-16 00:00:00